

FICHE TECHNIQUE

Date:
Avril 2020

SELEMIX[®] ADDITIFS TEXTURANTS POUDRE 6-560 FIN / 6-561 GROS

DESCRIPTION PRODUITS

Les additifs texturants poudre 6-560 et 6-561 *Selemix* sont des additifs à base de micro billes de polyéthylène, respectivement fin et gros.

Ils créent une surface texturée fine et uniforme en améliorant la résistance à l'abrasion.

Les additifs texturants sont compatibles avec toutes les laques 1K et 2K *Selemix System* sans effet sur la teinte ou le séchage. Ils sont aussi compatibles avec les laques hydro 2K 8-552/3 et 8-110/1 *Selemix Aqua*.

Le choix de la granulométrie (fin ou gros) et la quantité ajoutée de 3 à 5% dépend de l'aspect désiré.

PRODUITS

6-560	Additif texturant poudre <i>Selemix</i> - FIN
6-561	Additif texturant poudre <i>Selemix</i> - GROS

SUPPORTS ET PREPARATION

Se référer à la fiche technique de la laque de finition correspondante


MELANGE

6-560 et 6-561 sont livrés en flacons de plastique de 200gr. Le flacon à un bouchon doseur contenant 15gr de poudre. Bien mélanger la teinte finie avec l'additif avant activation et dilution de la laque. Voir la fiche technique de la laque pour les quantités de durcisseur et de diluant à ajouter.

	Système standard	Conventionnel Air mixte
	En poids: Laque Selemix Additif texturant 6-560 / 6-561	1000 30-50
	En volume: Laque Selemix Additif texturant 6-560 / 6-561	1 Litre 2-3 bouchons doseurs

APPLICATION

Se référer à la fiche technique de la laque de finition correspondante

	Conventionnel	Air-Assisted Airless
	Réglages pistolet: L'utilisation d'une buse de dimension supérieure à celle mentionnée sur la FT originale est recommandé	Contacter le fabricant de pompe pour vérifier l'impact de l'additif sur l'usure éventuelle des éléments mécaniques et de la membrane

DONNEES TECHNIQUES

Données pour additifs seuls:	
Taille particules:	
Fin 6-560:	Average 24-36 Microns (Maximum 90 microns)
Gris 6-561:	Average 60-90 Microns (Maximum 125 microns)
Densité (Kg/L):	0.949
Extrait sec en poids:	100%
Teneur en solvants:	0%
COV (g/L)	0g/L

CODES PRODUITS ET DESCRIPTIONS

Code long (pour commandes)	Code court	Description produit	conditionnement	
1.965.6000/E0.2K	6-560	Additif texturant poudre FIN	0.2	K
1.965.6100/E0.2K	6-561	Additif texturant poudre GROS	0.2	K

HYGIENE ET SECURITE

Pour une bonne compréhension des règles en matière d'hygiène, sécurité et environnement, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS) et aux étiquettes sécurité présentées sur les emballages.

PRODUIT DESTINE EXCLUSIVEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL

L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes influencer les temps de séchage.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, NOUS CONTACTER:

PPG Industries France

10, Rue Fulgence Bienvenüe, 92238 Gennevilliers Cedex, FRANCE

Tel: 01 41 47 23 00

E-mail: accueilgennevilliers@ppg.com