FICHE TECHNIQUE

Date:
Avril 2020

SELEMIX® APPRÊT SYNTHETIQUE 1K
GRIS 2.708.0800
ROUGE 2.708.0801

DESCRIPTION PRODUIT

L'apprêt synthétique 1K 2.708.080X *Selemix* est un aprrêt antirouille mono-composant à séchage rapide avec une bonne adhérence sur acier nu.

Il peut être recouvert par toutes les laques de finition 1K, ainsi que les laques polyuréthanes et acryliques 2K Selemix System.

Il est particulièrement recommandé pour les structures de construction , les charpentes métalliques et de nombreux objets à base de métaux ferreux.

PRODUITS

2.708.0800	Apprêt synthétique 1K *Selemix* Gris
2.708.0801	Apprêt synthétique 1K *Selemix* Rouge

Diluants:

1-610	Diluant synthétique
1-215	Diluant nitro cellulosique
1-205	Diluant sans aromatiques

SUPPORTS ET PREPARATION

	Acier brut	Ponçage machine au P80-120-150 et dégraissage soigné
	Appliquer sur support propre et sec à une T° inférieure au point de rosée pour éviter la condensation. En espace confiné, ventiler durant l'application et le séchage.	

MELANGE PRÊT A L'EMPLOI (PAE)

Mélanger soigneusement avant et après dilution

	Conventionnel	Air-Mixte
En poids: Apprêt 2.708.080X Diluant 1-610/1-215/1-205	 1000 0 - 50	 1000 0
En volume: Apprêt 2.708.080X Diluant 1-610/1-215/1-205	 10 0 - 0,5 (0 à 5%)	 10 0 (pas de diluant)
Viscosité (à 20°C): Pot Life/durée de vie du mélange (à 20°C):	20-25 s DIN4 Illimité	35-40 s DIN4 Illimité

APPLICATION

	Conventionnel	Air-Mixte
Réglages pistolet: Pression air: Pression peinture:	Buse: Gravité: 1.4-1.8mm Succion: 1.6-1.8mm En pression:1.0-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar N/A	Buse: 0.28 mm 2.5 Bar 70-100 Bar
Nombre de couches: Désolvatation entre couches:	2 5-7 mn	2 5-7 mn
Séchage: Epaisseur film humide: Epaisseur film sec:	Séchage air 125-150µm 50-60 microns	Séchage air 125-150µm 50-60 microns

SECHAGE



à 20°C

Hors poussières:	10-15 mn
Manipulable:	30 – 60 mn
Sec à coeur:	24 hrs
Etuvage :	Non recommandé
Recouvrable après:	Minimum: 1 hr Maximum: 1 mois sans ponçage sur surface propre et sèche avec laques 1K + polyuréthanes et acryliques 2K Selemix
Note :	La T° inférieure ou une épaisseur sèche supérieure à 60µm allongera le temps de séchage nécessaire

DONNEES TECHNIQUES

Basées sur mélange prêt à l'emploi avec diluant:	
COV (g/l):	395-477 g/l (selon dilution)
Extrait sec en poids:	62-69 %
Extrait sec en volume:	37-45 %
Taux solvant (en poids):	31-38 %
Densité du PAE	1.42-1.53 kg/l
Rendement théorique:	7.4-9 m² par litre à 50 microns secs
Brillant/aspect du film sec:	Mat

CODES PRODUITS ET DESCRIPTIONS

Code long (pour commandes)	Code court	Description produit	conditionnement	
2.708.0800/E25K	3-800	Apprêt synthétique 1K GRIS	25	Kg
2.708.0801/E25K	3-801	Apprêt synthétique 1K ROUGE	25	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Diluant synthétique	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Diluant nitro cellulosique	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Diluant nitro cellulosique	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Diluant sans aromatiques	25	Lt

HYGIENE ET SECURITE

Pour une bonne compréhension des règles en matière d'hygiène, sécurité et environnement, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS) et aux étiquettes sécurité présentent sur les emballages

PRODUIT DESTINE EXCLUSIVEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL

L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes influencer les temps de séchage.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, NOUS CONTACTER:

infobenelux@ppg.com

The *PPG Logo* and *SELEMIX* are registered trademarks and the *Hexagon Logo* is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.