FICHE TECHNIQUE

Date:
Avril 2020

SELEMIX® LAQUE 1K ALKYDE CHLORE 7-910

DESCRIPTION PRODUIT

La laque alkyde chlorée 1K à 7-910 est une laque de finition brillant direct mono composant pour teinte opaques et métallisées.

Elle est compatible avec les apprêts à séchage rapide Selemix, offrant ainsi un système doté d'une bonne durabilité et d'une bonne résistance aux agents chimiques. Le produit peut être appliqué en conventionnel basse pression. La laque 7-910 est particulièrement adaptée aux machines industrielles et à de nombreuses applications industrielles pour lesquelles une bonne résistance chimique est requise.

PRODUITS

7-910	Laque alkyde chlorée 1K *Selemix*
NPxx	Teintes de base *Selemix*

Diluants:

1-610	Diluant synthétique
1-215	Diluant nitro cellulosique

SUPPORTS ET PREPARATION

	Surfaces peintes ou mastics polyester et/ou polyuréthane	Ponçage machine au P320-400 et dégraissage soigné
	Apprêts 1K Selemix : 7-810, 7-820, 2.708.080X	Voir la fiche technique de l'apprêt pour le temps de recouvrement
	Appliquer sur support propre et sec à une T° inférieure au point de rosée pour éviter la condensation. En espace confiné, ventiler durant l'application et le séchage.	

MELANGE PRÊT A L'EMPLOI (PAE)

Mélanger soigneusement avant activation et vérifier la teinte avant utilisation

	Conventionnel
En poids: Laque 7-910 Diluant 1-610/1-215	 1000 400-500
En volume: Laque 7-910 Diluant 1-610/1-215	 5 2 – 2.5 (40-50%)
Viscosité (à 20°C): Pot Life/durée de vie du mélange (à 20°C):	20-25 s DIN4 Ilimité

APPLICATION

	Conventionnel
Réglages pistolet: Pression air: Pression peinture:	Buse: Gravité: 1.3-1.4mm Succion: 1.6-1.8mm En pression: 1.0-1.2mm HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar N/A
Nombre de couches: Désolvatation entre couches:	2-3 10-15 mn
Séchage: Epaisseur film humide: Epaisseur film sec:	Séchage air 120 microns 40-55 microns

SECHAGE

à 20°C

Hors poussières:	10-15 mn
Au toucher:	1-2 hrs
Manipulable:	3-4 hrs
Sec à coeur:	36-48 hrs
Recouvrable après:	Repeindre dans les 2 hrs Ou attendre 7 jours et poncer (P320-360)
Note :	La T° inférieure ou une épaisseur sèche supérieure à 50µm allongera le temps de séchage nécessaire

DONNEES TECHNIQUES

Basées sur mélange prêt à l'emploi avec durcisseur ET diluant:	
COV (g/l):	504-611 g/l (selon teinte et dilution)
Extrait sec en poids:	37-60 %
Extrait sec en volume:	30-43 %
Taux solvant (en poids):	40-63 %
Densité du PAE	0.98-1.26 kg/l
Rendement théorique:	6.1-8.5m^2/L à 50 microns secs
Brillant:	Brillant

PRODUCT CODES PRODUITS ET DESCRIPTIONS

Code long (pour commandes)	Code court	Description produit	conditionnement	
1.779.1000/E3.5K	7-910	Laque Alkyde chlorée	3.5	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Diluant synthétique	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Diluant nitro cellulosique	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Diluant nitro cellulosique	5	Lt

HYGIENE ET SECURITE

Pour une bonne compréhension des règles en matière d'hygiène, sécurité et environnement, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS) et aux étiquettes sécurité présentent sur les emballages.

PRODUIT DESTINE EXCLUSIVEMENT A UN USAGE PROFESSIONNEL

L'information figurant sur cette notice est donnée seulement à titre indicatif. Toute personne utilisant ce produit sans avoir vérifié au préalable si le produit est adéquat à l'utilisation qu'elle veut en faire, agit à ses propres risques. Dans ce cas, nous ne serons pas tenus responsables des résultats du produit ou de toute perte ou dommage. L'information contenue dans cette notice est susceptible d'être modifiée selon l'évolution de notre expérience et de notre politique de développement continu des produits.

Les temps de séchage moyens indiqués sont calculés sur une base de 20°C. L'épaisseur de la couche, l'humidité et la température de l'atelier peuvent toutes influencer les temps de séchage.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, NOUS CONTACTER:
infobenelux@ppg.com

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.