

Termékismertető

Érdesítő adalék por

6-560 Érdesítő adalék, finom (1.965.6000)

6-561 Érdesítő adalék, durva (1.965.6100)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 6-560 és a 6-561 termékek olyan fehér por alakú polietilén adalékok, amelyek finomabb vagy durvább érdesítést hoznak létre.

Lehetővé teszik az egész fényezett felületen az egyöntetű hatás elérését és biztosítják a jó kopásállóságot. Az adalékok az összes Selemix 1K és 2K festékhez hozzáadhatóak, nem változtatják meg sem a bevonat színét, sem a száradás időtartamát.


Az érdesítő adalék kiválasztása és az arányok beállítása révén (3%-5%) lehetséges a kívánt hatás elérése.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Lásd a megfelelő anyag termékismertetőjét.

A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

A 6-560 és a 6-561 termékek 200 g-os műanyag csomagolásban kerülnek forgalomba. A doboz el van látva adagoló kanállal, amellyel 15g mérhető ki.



KEVERÉSI ARÁNY

	Minimum	Maximum
Szín (nem aktivált)	1000 g	1000 g
Adalék 6-560/ 6-561	30 g (2 adag)	50 g (3 adag)

Az edzőt és a hígítót a megfelelő anyag termékismertetője alapján válassza ki.

ALKALMAZÁS



HVLP
Használja a megfelelő anyag termékismertetőjében megadott legnagyobb fűvókát.

Airless/Airmix
Egyeztessen az eszköz gyártójával, mert a mechanikus részek és a szivattyú membrán gyorsabban elkophatnak és elhasználódhatnak.

MŰSZAKI ADATOK

A 6-560 termék szemcsemérete: 60-90 µm.

A 6-561 termék szemcsemérete: 75-125 µm.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatossá termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13
www.selemix.com

További információ:

Autocolor Kft.
H-2040 Budaörs, PF. 152.
tel. +36 23 311 080 (102)
fax. +36 23 530 025
www.autocolor.hu