

Termékismertető

1K Alapozók

2.708.0800 szürke (RAL.7035)

2.708.0801 piros (IC.105)

A TERMÉK LEÍRÁSA

Gyorsan száradó, korrózióvédő szintetikus termékek, jól tapadnak a csupasz acél felületre. Alkalmazásuk különösen ajánlott a mezőgazdasági és építőipari gépek, asztalosipari termékek és vastartalmú fémekből készített tárgyak esetén.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:

Csupasz acél és vas felület csiszolása P80-120-240 csiszolópapír segítségével (szárazon).




Aktiválás előtt a terméket alaposan össze kell keverni.

KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint
(hagyományos)

Tömeg szerint
(airless/air-mix)



Alapozó
1-610* Hígító

1000
0-50


1000
-

* Használható az 1-215 vagy az 1-205 is.

ALKALMAZÁS

Hagyományos

Airless/Air-mix




Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4 / 20°C

A keverék tárolási körülményeinek állandóságától függően.

Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

20-25 mp
1,4-1,7 mm
3-4 bar
2 (50-60 µm)

35-40 mp
0,09-0,11 coll
120-140 bar
2 (50-60 µm)



Kilevegőzés a rétegek
között 20°C-on

5-7 perc

5-7 perc

SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

Porszárz
Tapintható
Teljes átszáradás

10-15 perc
30-60 perc
1 nap



ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEMIX rendszerhez tartozó 1- és 2-komponensű fedőfestékekkel (az epoxi fedőfestékek kivételével), 20°C mellett minimum 1 óra elteltével, de legfeljebb 1 hónapon belül, csiszolás nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 5,2-6,0 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com

2. oldal, összesen: 2