

Termékismertető

Kalapács effekt adalék 6-540 (1.965.4000)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 6-540 egy szilikon keverék, amelyet nitrocellulóz (**NC**), poliuretán (**PUR**) valamint szintetikus, levegőn száradó (**KH**) fedőfestékekkel kell alkalmazni. A 6-540 adalékkal kevert festékek nem alkalmazhatók külső felületek fényezésére.

Fontos: a szilikon szennyeződések elkerülése érdekében, csak olyan felületeken alkalmazzuk, amelyek nem szomszédosak hagyományos bevonatokkal.



ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Lásd: a megfelelő fedőfestékek termékismertetője.

KEVERÉSI ARÁNY (tömeg szerint)	7-310	7-330	7-510	7-610	7-710	7-740
	NC	NC	PUR	KH	KH	KH
Fedőfesték	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6-540 Adalék	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35
Edző	-	-	500	-	-	-
Hígító	750-850	300-400	80-120	80-120	80-120	80-120



ALKALMAZÁS

Lásd: a megfelelő fedőfestékek termékismertetőjét. Javasoljuk az első réteg felvitelét a 6-540-es adalék nélkül. A következő rétegnek már tartalmaznia kell a kalapács effekt adalékot.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakmühelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland
Phone: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13
www.selemix.com