

# Termékismertető

## Szintetikus fedőréteg, ecsetelhető 7-083

### A TERMÉK LEÍRÁSA


A 7-083 közvetlenül az alap felületre hordható fel, jó korrózió elleni védelmet is biztosít.

Az egyrétegű fedőfesték felvihető hengerrel vagy ecsettel. Vas és acél felületekhez jó tapadás jellemzi.

### ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



A felvitel előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:

A csupasz acél és vas felületet P80-120 papírral (szárazon) kell csiszolni. A régi bevonatok csiszolásához P400 (nedvesen) vagy P280 ajánlott (szárazon).



Aktiválás előtt a terméket alaposan össze kell keverni.



### KEVERÉSI ARÁNY

7-083

1-610 Hígító

Tömeg szerint

1000

40-80

Térfogat szerint

14

1-2

### ALKALMAZÁS



Fazékidő 20°C-on

Rétegek száma:

A keverék tárolási körülményeinek állandóságától függően.

1 (40-60 µm)



### SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

Porszáras

Tapintható

Teljes átszáradás:

20-30 perc


3-4 óra

18-24 óra



### ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEMIX rendszerhez tartozó cellulóz, szintetikus és klórozott alkid fedőfestékekkel, minimum 1 óra elteltével, de 20°C-on maximum 1 hónapon belül, csiszolás nélkül.



## MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 9,0-10,5 m<sup>2</sup> / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



## EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



**PPG Industries Poland Sp. z o. o.**  
(Oddział w Warszawie)

**ul. Bodycha 47**  
**05-816 Warszawa-Michałowice**

**Poland**

**Phone: +48 22 753 03 10**

**Fax: +48 22 753 03 13**

[www.selemix.com](http://www.selemix.com)