

Termékismertető

Klórozott gumi fedőréteg

7-920 (1.779.2000)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-920 egy gyorsan száradó egykomponensű termék, amely a vegyszerekkel és a korrózióval szemben nagy ellenállást biztosít a fokozott nedvességnek kitett felületek esetén. Alkalmos olyan ipari termékek fényezésére, ahol követelményként lép fel a nedvességgel szembeni jó tűrőképesség. A termék nem alkalmas úszómedencék fedőfestésére.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:
Lásd a 7-820 alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Felvihető: 7-820 alapozóra.
Figyelmeztetés: a világos színek hajlamosak besárgulásra.



KEVERÉSI ARÁNY


7-920
1-610 Hígító

Tömeg szerint

1000
300-500

Térfogat szerint


1
1-1,3




ALKALMAZÁS

Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4/ 20°C

A keverék tárolási körülményeinek állandóságától függően.
15-20 mp



Fúvóka 1,4-1,7 mm
Nyomás 3-4 bar
Rétegek száma 2-3 (40-50 µm)



Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on 5-10 perc



SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

Porszáraz 15-20 perc
Tapintható 4-5 óra
Teljes száradás 24-48 óra

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 4,6-5,6 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)

ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice

Poland
Phone: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com