

# Termékismertető

## Klórozott alkid fedőréteg

### 7-910 (1.779.1000)


#### A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-910 egy gyorsan száradó egykomponensű termék, amely a légköri behatásokkal és a vegyszerekkel szemben nagy ellenállást mutat.

#### ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:  
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Felvihető: 7-810, 7-820 alapozókra.



#### KEVERÉSI ARÁNY

7-910  
1-610\* Hígító


#### Tömeg szerint

1000  
400-500

#### Térfogat szerint

1  
1-1,5

\* Használható 1-215 szintetikus hígító is.



#### ALKALMAZÁS


Fazékidő 20°C-on  
Viszkozitás DIN4/ 20°C

A keverék tárolási körülményeinek állandóságától függően.  
20-25 mp



Fúvóka  
Nyomás  
Rétegek száma

1,4-1,7 mm  
3-4 bar  
2-3 (45-55 µm)



Kilevegőzés a rétegek között  
20°C-on

5-10 perc



#### SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on


Porszáráz  
Tapintható  
Teljes száradás

10-15 perc  
3-4 óra  
36-48 óra



#### ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEMIX rendszerhez tartozó 7-910 fedőfestéssel, 2 órán belül, 20°C a csiszolás szükségessége nélkül, vagy a 20°C melletti teljes kiszáradás után (min. 7 nap) és megcsiszolva: P320-360 (szárason) vagy P600 (nedvesen).



## MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 5,8-6,2 m<sup>2</sup> / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



## EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



**PPG Industries Poland Sp. z o. o.**  
(Oddział w Warszawie)

**ul. Bodycha 47**  
**05-816 Warszawa-Michałowice**

**Poland**  
**Phone: +48 22 753 03 10**  
**Fax: +48 22 753 03 13**

[www.selemix.com](http://www.selemix.com)