

Termékismertető

Szintetikus fedőréteg, ecsetelhető, matt 7-020 (1.770.2000)


A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-020 egy gyorsan száradó termék, amely hengerrel vagy ecsettel történő felvitelre került kifejlesztésre. Jó területét biztosít. Különösen alkalmas ajtók, ablakok, hasonló létesítmények festésére.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Felvihető: 7-810, 7-820, 7-080 alapozókra.



KEVERÉSI ARÁNY

7-020
1-610 Hígító

Tömeg szerint

1000
50-100

Térfogat szerint

8
0,5-1

ALKALMAZÁS



Fazékidő 20°C-on
Rétegek száma:

A keverék tárolási körülményeinek állandóságától függ.
1-2 (30-35 µm)



SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on


Porszáras
Tapintható
Teljes száradás

40-50 perc
6-8 óra
20-24 óra



ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEMIX rendszerhez tartozó szintetikus fedőfestékekkel minimum 24 óra elteltével és 20°C mellett maximum 1 hónapig csiszolás nélkül átfesthető.



MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 8,8-10,0 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékkismertetőben közölt adatok a folyamatos termékkifejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)

ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice

Poland
Phone: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com