

Termékismertető

Szintetikus fedőréteg, matt, beégetés 80°C-on 7-750 (1.777.5000)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-750 egy magas keménységű és jó területsű fedőfesték. Alkalmazható fémbútorok, kisebb háztartási és irodai berendezések lefestésére.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Felvihető: 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra.



KEVERÉSI ARÁNY


7-750
1-610* Hígító

Tömeg szerint
(hagyományos)

1000
250-300

Térfogat szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(airless)




ALKALMAZÁS

Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4/ 20°C

Hagyományos

A keverék tárolási hőmérsékletének állandóságától függően.
18-22 mp


Airless



Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

1,4-1,7 mm
3-4 bar
2 (40-50 µm)

0,09-0,11 coll
120-140 bar



Kilevegőzés a beégetés előtt
20°C-on

20-25 perc



BEÉGETÉS 80°C-on

40-50 perc



ÁTFESTHETŐSÉG

SELEMIX 7-750 fedőfestékekkel, csiszolás után P320-P360 (szárazon) vagy P600 (nedvesen).

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 6,0-6,5 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)

ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice

Poland
Phone: +48 22 753 03 10
Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com