

Termékismertető

Szintetikus fedőréteg, vas-oxid csillámokkal 7-620 (1.776.2000)


A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-620 egy gyorsan száradó termék, amely nagymértékben ellenálló a légköri viszonyokkal szemben. Hosszú élettartamú, a vegyszerekkel és a korrózióval szemben ellenálló bevonatot képez. A terméket acél konstrukciók bevonására, ipari és építőipari fényezésre alkalmazzák.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Felvihető: 7-810, 7-820, 7-080 alapozókra.



KEVERÉSI ARÁNY

7-620

1-215* Hígító:

*Használható az 1-205 hígító is.


Tömeg szerint

1000

200-300


Térfogat szerint

ALKALMAZÁS




Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4/ 20°C

A keverék tárolási körülményeinek állandóságától függően.
20-25 mp



Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma
Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

1,6-1,8 mm
3-4 bar
2-3 (40-50 µm)



5-10 perc



SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

Porszárz
Tapintható
Teljes átszáradás

10-15 perc
2-3 óra
24-48 óra



ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEMIX rendszerhez tartozó szintetikus fedőfestékekkel, a teljes száradás után.

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 4,0-4,5 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com