

# Termékismertető

## Szintetikus fedőréteg, gyorsan száradó, extra 7-648 (1.776.4800)


### A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-648 egy gyorsan száradó, magas fényt adó termék. Alkalmos a mezőgazdasági és építőipari gépek, illetve egyéb ipari berendezések fényezésére.



#### ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS


A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:  
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Felvihető: 7-810, 7-820, 7-080 alapozókra.



#### KEVERÉSI ARÁNY

7-648  
1-420\* Hígító

Tömeg szerint  
(hagyományos)


1000  
450-500

Térfogat szerint  
(hagyományos)

9  
5-6

Térfogat szerint  
(airless)

\* Használható 1-215 vagy 1-205 hígító is.



#### ALKALMAZÁS

Fazékidő 20°C-on  
Viszkozitás DIN4/ 20°C

#### Hagyományos

A keverék tárolási körülményeinek állandóságától függően.  
18-22 mp


#### Airless



Fúvóka  
Nyomás  
Rétegek száma

1,4-1,7 mm  
3-4 bar  
2 (40-50 µm)

0,09-0,11 coll  
120-140 bar



Kilevegőzés a rétegek között  
20°C-on

5-10 perc



#### SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

Porszáraz  
Tapintható  
Teljes átszáradás

#### Hagyományos

10-15 perc  
2-3 óra  
16-24 nap

#### Airless



#### ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEMIX rendszerhez tartozó szintetikus fedőfestékekkel,  
20°C-on minimum 24 óra elteltével, csiszolás nélkül.

## MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 4,5-5,5 m<sup>2</sup> / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



## EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



**PPG Industries Poland Sp. z o. o.**  
(Oddział w Warszawie)  
**ul. Bodycha 47**  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

[www.selemix.com](http://www.selemix.com)