

Termékismertető

Szintetikus fedőréteg, gyorsan száradó 7-610 (1.776.1000)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-610 egy gyorsan száradó, kiváló fényű termék. Alkalmas a mezőgazdasági és építőipari gépek, illetve egyéb ipari berendezések fényezésére.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.




Felvihető: 7-810, 7-820, 7-080 alapozókra.

KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(airless)



7-610

1000

10

1-610* Hígító

250-300

3-4

* Használható 1-215 vagy 1-205 hígító is.


ALKALMAZÁS

Hagyományos

Airless

Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4/ 20°C


A keverék tárolási körülményeinek állandóságától függően.
18-22 mp



Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

1,4-1,7 mm
3-4 bar
2 (40-50 µm)

0,09-0,11 coll
120-140 bar



Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

5-10 perc



SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

Porszáraz
Tapintható
Teljes átszáradás



ÁTFESTHETŐSÉG

Hagyományos

10-15 perc
4-5 óra
24-48 óra

Airless

A SELEMIX rendszerhez tartozó szintetikus fedőfestékekkel minimum 6 nap elteltével, de legfeljebb 1 hónapon belül 20°C-on csiszolás nélkül, vagy minimum 1 nap leteltével 20°C-on, ha a fújásra kész keverékhez 10% 9-510 edzőt adunk.

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 6,2-7,0 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakmühelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com