

Termékismertető

Poliuretán fedőréteg, galvanizált felületre 7-514 (1.775.1400)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-514 egy 2-komponensű, fél-fényű termék. A galvanizált felületekre közvetlen felhordva tökéletes tapadást biztosít.


ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.




Felvihető: galvanizált lemezekre, csiszolás nélkül.

KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(airless)



7-514
9-000 Edző
1-430 Hígító

1000
150
100-150

6
1
0,7-1

ALKALMAZÁS

Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4/ 20°C

Hagyományos

90 perc
22-24 mp

Airless

Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

1,4-1,7 mm
3-4 bar
2-3 (45-50 µm)

0,09-0,11 coll
120-140 bar
2 (50 µm)

Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

10-15 perc

SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

Porszáraz
Tapintható
Teljes átszáradás

Hagyományos

20 perc
7-8 óra
24-36 óra

Airless

BEÉGETÉS 60°C-on

60 perc

Kilevegőzés beégetés előtt

10-15 perc

ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEX rendszerhez tartozó poliuretán fedőfestékekkel,
csiszolás után.

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 7,2 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com