

# Termékismertető

## Poliuretán fedőréteg, extra 7-512 (1.775.1200)


### A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-512 egy 2-komponensű, kivételesen jó fényt és területet biztosító fedőfesték. A vegyszerekkel valamint a légköri behatásokkal szemben ellenálló bevonatot képez.

### ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:  
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Felvihető: 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra.



KEVERÉSI ARÁNY	Tömeg szerint (hagyományos)	Térfogat szerint (hagyományos)	Térfogat szerint (airless)
7-512	1000	4	
9-060* Edző	250	1	
1-420 Hígító	200-300	0,9-1,4	

\* Nagy felületek fényezéséhez 9-065 edzőt és 1-208 hígítót kell használni.

### Nagy ellenálló képességű bevonat (külső felület):

KEVERÉSI ARÁNY	Tömeg szerint (hagyományos)	Térfogat szerint (hagyományos)
7-512	1000	5
9-080 Edző	350	2
1-420* Hígító	0-100	0-0,5

\* Nagy felületek fényezéséhez 1-208 hígítót kell használni.



### ALKALMAZÁS

#### Hagyományos

#### Airless

#### Hagyományos (nagy ellenálló képesség)


Fazékidő 20°C-on  
Viszkozitás DIN4/ 20°C

1,5 óra  
18-20 mp

Fúvóka  
Nyomás  
Rétegek száma

1,4-1,7 mm  
3-4 bar  
2 (kb. 50 µm)

0,09-0,11 coll  
120-140 bar



Kilevegőzés a rétegek között  
20°C-on

10-15 perc

	<b>SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on</b>	<b>Hagyományos</b>	<b>Airless</b>	<b>Hagyományos (nagy ellenálló képesség)</b>
	Porszáraz	10-15 perc		
	Tapintható	4-5 óra		
	Teljes átszáradás	10-12 óra		
	<b>BEÉGETÉS 60°C-on</b>	30-40 perc		
	Kilevegőzés beégetés előtt	10-15 perc		
	<b>INFRASZÁRÍTÁS</b>			
	Rövidhullám	10 perc		
	Középhullámok	15 perc		
	<b>ÁTFESTHETŐSÉG</b>	A SELEMIX rendszerhez tartozó PUR fedőfestékkel, minimum 14 óra elteltével – de maximum 24 órán belül, a bevonat csiszolása nélkül.		

### MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 7,5-8,5 m<sup>2</sup> / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



### EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékkismertetőben közölt adatok a folyamatos termékkifejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



**PPG Industries Poland Sp. z o. o.**  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

[www.selemix.com](http://www.selemix.com)