

# Termékismertető

## Poliuretán fedőréteg, matt 7-511 (1.775.1100)

### A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-511 egy 2-komponensű, matt felületet és jó területet biztosító fedőfesték. A vegyszerekkel valamint a légköri behatásokkal szemben ellenálló bevonatot képez.

### ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:  
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.




Felvihető: 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra.

### KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint  
(hagyományos)

Térfogat szerint  
(hagyományos)

Térfogat szerint  
(airless)



7-511  
9-060 Edző  
1-420 Hígító

1000  
150  
350-400

6  
1  
2,5-3


### ALKALMAZÁS

#### Hagyományos

#### Airless

Fazékidő 20°C-on  
Viszkozitás DIN4/ 20°C


1,5 óra  
18-20 mp



Fúvóka  
Nyomás  
Rétegek száma

1,4-1,7 mm  
3-4 bar  
2 (45-50 µm)

0,09-0,11 coll  
120-140 bar



Kilevegőzés a rétegek között  
20°C-on

10-15 perc

	<b>SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on</b>	<b>Hagyományos</b>	<b>Airless</b>
	Porszáraz	15-20 perc	
	Tapintható	4-5 óra	
	Teljes átszáradás	12-18 óra	
	<b>BEÉGETÉS 60°C-on</b>	30-40 perc	
	Kilevegőzés beégetés előtt	10-15 perc	
	<b>ÁTFESTHETŐSÉG</b>	A SELEMIX rendszerhez tartozó PUR fedőfestéssel, minimum 14 óra elteltével – de maximum 24 órán belül, a bevonat csiszolása nélkül.	

### MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 5,2-5,8 m<sup>2</sup> / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



### EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakmühelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



**PPG Industries Poland Sp. z o. o.**  
 (Oddział w Warszawie)  
 ul. Bodycha 47  
 05-816 Warszawa-Michałowice  
 Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

[www.selemix.com](http://www.selemix.com)