

Termékismertető

Epoxi vinil alapozó 7-414 (1.774.1400)


A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-414 egy igen jó fedőképességű 2-komponensű termék. Alkalmazható nedves-a-nedvesen rendszerben vagy csiszolás után. A termék rendeltetése a nemesacél és az alumínium felületek védelme. Hosszabb idő elteltével is átszórható csiszolás nélkül fedőfestékekkel.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:
A nemesacélt P80-120 papírral (szárazon) kell csiszolni vagy homokszórással tisztítani.
Az alumíniumot csiszolószivaccsal kell mattítani vagy P280-320 papírral lecsiszolni (szárazon).



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Nem szabad felvinni reaktív vagy szintetikus alapozókra. A homokszórással tisztított acélra ajánlott egy réteg 7-413 epoxi alapozó és egy további réteg 7-414 epoxi vinil alapozó felvitele.

KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint

Térfogat szerint

7-414

1000

9

9-010* Edző

100


1

1-410 Hígító

400-500

4-5


*Használható a 9-011 gyors epoxi edző is.



ALKALMAZÁS


Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4/ 20°C

8-10 óra
20-25 mp




Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

1,6-1,8 mm
3-4 bar
2 (40-50 µm)



Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

10-15 perc



SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on
porszáráz

15-20 óra



ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEMIX rendszerhez tartozó epoxi fedőfestékekkel, minimum 2 óra elteltével – de maximum 24 órán belül, csiszolás nélkül.



MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 5,0-5,2 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com