

Termékismertető

Nitrocellulóz fedőréteg

7-310 (1.773.1000)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-310 1K nitrocellulóz fedőréteg egyrétegű sima és metál bevonatok készítésére szolgál. Gyorsan szárad és könnyen felhordható.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Felvihető: 7-810, 7-820, 7-080 szintetikus alaprétegekre.



KEVERÉSI ARÁNY

7-310

1-215* Hígító

* Használható az 1-205 hígító is.

Tömeg szerint


1000

1000-1200

Térfogat szerint

1

1-1,2



ALKALMAZÁS


Fazékidő 20°C-on
Viszkózitás DIN4/ 20°C

A keverék tárolási feltételeinek állandóságától függ.
18-22 mp



Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

1,4-1,7 mm
3-4 bar
2-3 (35-45 µm)



Kipárolás a rétegek között
20°C

10-15 perc



SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

Porszárz
Tapintható

16-18 óra
10-15 perc
40-50 perc



ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEMIX rendszerhez tartozó nitrocellulóz fedőfestékekkel, teljes száradás és csiszolás után (P320-360 (szárazon) vagy P600 (nedvesen)).

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 2,7-3,0 m² / kg fújásra kész keverék, 40 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com