

# Termékismertető

## Nitrocellulóz fedőréteg, matt 7-320 (1.773.2000)


### A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-320 1K nitrocellulóz fedőréteg egyrétegű sima és metál matt bevonatok készítésére szolgál. Gyorsan szárad és könnyen felhordható.

### ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:  
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.




Felvihető: 7-810, 7-820, 7-080 szintetikus alaprégekre.

### KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint

Térfogat szerint



7-320

1000

1


1-215\* Hígító

1000-1200

1-1,2


\* Használható az 1-205 hígító is.

### ALKALMAZÁS




Fazékidő 20°C-on  
Viszkozitás DIN4/ 20°C

A keverék tárolási feltételeinek állandóságától függ.  
18-22 mp



Fúvóka  
Nyomás  
Rétegek száma

1,4-1,7 mm  
3-4 bar  
2-3 (35-45 µm)



Kilevegőzés a rétegek között  
20°C-on

10-15 perc



**SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on**  
Porszáras  
Tapintható

16-18 óra  
10-15 perc  
40-50 perc



### ÁTFESTHETŐSÉG

A SELEMIX rendszerhez tartozó nitrocellulóz fedőfestékekkel, teljes száradás és csiszolás után (P320-360 (szárazon) vagy P600 (nedvesen)).

## MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 3,3-3,8 m<sup>2</sup> / kg fújásra kész keverék, 40 µm száraz rétegvastagság esetén.



## EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



**PPG Industries Poland Sp. z o. o.**  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

[www.selemix.com](http://www.selemix.com)