

Termékismertető

Akril fedőréteg 7-110 (1.771.1000)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-110 2K akril fedőréteg egyrétegű sima és metál bevonatok készítésére szolgál. Különösen ellenálló a légköri behatásokkal szemben, hosszú élettartamot és magas fényt biztosít.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.




Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét



Felhordás előtt tökéletesen össze kell keverni a terméket.



Felvitel: 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra, régi bevonatokra.



KEVERÉSI ARÁNY

7-110
9-080 Edző
1-430 Hígító


Tömeg szerint
(hagyományos)

1000
500
100-150

Térfogat szerint
(hagyományos)

5
3
0,7-1

Térfogat szerint
(airless)



ALKALMAZÁS


Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4, 20°C

Hagyományos

2 óra
16-18 mp


Airless

0,09-0,11 coll
120-140 bar






Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

1,3-1,6 mm
3-3,5 bar
2 (kb. 50 µm)



Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

10 perc

	SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on	Hagyományos	Airless
	Porszárzár Tapintható Teljes átszáradás	10 perc 4-5 óra 24 óra	
	BEÉGETÉS 60°C-on Kilevegőzés beégetés előtt	30-40 perc 10 perc	
	INFRASZÁRÍTÁS Rövidhullám Középhullám	10 perc 15 perc	
	ÁTFESTHETŐSÉG	A SELEMIX rendszerhez tartozó akril festékekkel, a bevonat teljes megszáradása és csiszolása után	

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 7,6-8,8 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakmühelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékkismertetőben közölt adatok a folyamatos termékkifejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com