

TERMÉKISMERTETŐ
2007. 11. 27.

8-861

1K VÍZBÁZISÚ SZINTETIKUS FEDŐRÉTEG, EXTRA

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 8-861 1-komponensű, alkid gyanta alapú fényes bevonat, kültéri és beltéri használatra. Javasolható fényes fedőréteggént mezőgazdasági gépekre, szállítóberendezésekre, valamint egyéb munkagépekre és berendezésekre.

Egyesíti a vizes technológia biztonságát és egyszerű alkalmazhatóságát a szerves oldószer tartalmú szintetikus bevonatok mechanikai és kémiai ellenálló képességével.

Nagyon gyorsan száradó, rugalmas és tartós bevonatot biztosít.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS









8-850 1K alapozó
Régi festékbevonat



nedves-a-nedvesen vagy
csiszolás P320-360

Fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani a felületet, amelynek zsír-, olaj- és rozsdamentesnek kell lennie.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

	AIRMIX	HAGYOMÁNYOS
 <i>Keverési arány:</i>	fújásra kész	fújásra kész
 <i>Viszkozitás:</i>	23-26 sec Din4, 20°C-on	23-26 sec Din4, 20°C-on
 <i>Fúvóka:</i>	9-11	1,4-1,5 mm
 <i>Nyomás:</i>	120-140 bar	2-3 bar
 <i>Rétegek száma:</i>	1 vékony + 1 normál réteg	2 normál réteg
 <i>Kilevegőzés a rétegek között:</i>	5 perc 20°C-on	5 perc 20°C-on

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

<i>Száradás 20°C-on:</i>	
 <i>Porszárz:</i>	10-15 perc
<i>Tapintható:</i>	4-5 óra
<i>Kezelhető:</i>	24 óra
 <i>Javasolt rétegvastagság:</i>	40-50 mikron
<i>Átfesthető:</i>	min. 24 óra után 20°C-on, csiszolás nélkül

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 6.4-7.2 m²/l fújásra kész keverék, 50µm száraz rétegvastagság esetén.

Tárolás: FAGYMENTES HELYEN, 4°C FELETTI HŐMÉRSÉKLETEN.
A tartósan magas hőmérséklettől és a közvetlen hőhatástól óvni kell.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak a termékismertetőben meghatározott célokra. Ezen termékismertetőben fellelhető információk a jelenlegi tudományos és technikai ismereteken alapulnak. A felhasználó felelőssége minden szükséges lépés megtétele annak érdekében, hogy biztosítható legyen a termék alkalmassá tétele a célnak megfelelő felhasználásra.

Az egészségvédelmi és biztonsági információk megismerése érdekében olvassa el a biztonsági adatlapot, amely elérhető a következő címen is:

http://www.selemix.com/selemix_MSDS



PPG Industries Poland Sp. z o. o. Oddział w Warszawie, ul. Bodycha 47 05-816
Warszawa-Michałowice, Poland, Tel.: +48 22 753 30 10, Fax: +48 22 753 30 13