

TERMÉKISMERTETŐ
2007. 11. 27.

8-551

2K VÍZBÁZISÚ POLIURETÁN MATT FEDŐRÉTEG

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 8-551 egy 2-komponensű, matt poliuretán bevonat, amelyet kültéri és beltéri felhasználás során az időjárásnak, a mechanikai és kémiai behatásoknak kitett acél felületek bevonására alkalmazhatunk.

Kiváló színtartósságot és keménységet biztosít.

Javasolható magas minőségű színvonalú bevonatokhoz az ipari/mezőgazdasági gépek és berendezések VOC megfelelő epoxi és poliuretán rendszerben történő festésekor.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS







8-450 2K Epoxi alapozó
Régi festékbevonat



nedves-a-nedvesen vagy
csiszolás P320-360

Fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani a felületet, amelynek zsír-, olaj- és rozsdamentesnek kell lennie.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

	AIRMIX	HAGYOMÁNYOS
 <p><i>Keverési arány (tömeg szerint):</i></p> <p><i>Keverési arány (térfogat szerint):</i></p>	<p>8-551 100</p> <p>9-550 30</p> <p>8-551 3,5</p> <p>9-550 1</p>	<p>8-551 100</p> <p>9-550 30</p> <p>8-551 3,5</p> <p>9-550 1</p>
<p><i>Hígítás:</i></p>	75-85% ionmentes víz	75-85% ionmentes víz
 <p><i>Fazékidő 20°C-on:</i></p> <p><i>Viszkozitás:</i></p> <p><i>Fúvóka:</i></p>	<p>2-3 óra</p> <p>40-45 sec Din4, 20°C-on</p> <p>9-11</p>	<p>2-3 óra</p> <p>40-45 sec Din4, 20°C-on</p> <p>1,4-1,5 mm</p>
 <p><i>Nyomás:</i></p> <p><i>Rétegek száma:</i></p>	<p>120-140 bar</p> <p>1 vékony + 2 normál réteg</p>	<p>2-3 bar</p> <p>2 normál réteg</p>
 <p><i>Kilevegőzés a rétegek között:</i></p> <p><i>Kilevegőzés beégetés előtt:</i></p>	<p>15-20 perc 20°C-on</p> <p>20 perc 20°C-on</p>	<p>15-20 perc 20°C-on</p> <p>20 perc 20°C-on</p>

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

<p><i>Beégetés 60°C-on:</i></p>	45 perc
 <p><i>Száradás 20°C-on:</i></p> <p><i>Porszárász:</i></p>	<p>15-20 perc</p>
 <p><i>Tapintható:</i></p> <p><i>Kezelhető:</i></p> <p><i>Javasolt rétegvastagság:</i></p> <p><i>Átfesthető:</i></p>	<p>3 óra</p> <p>4-5 óra</p> <p>50-60 mikron</p> <p>min. 4 óra után és max. 24 órán belül 20°C-on, csiszolás nélkül</p>

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 7.2-8.0 m²/l fújásra kész keverék, 50µm száraz rétegvastagság esetén.

Tárolás: FAGYMENTES HELYEN, 4°C FELETTI HŐMÉRSÉKLETEN.
A tartósan magas hőmérséklettől és a közvetlen hőhatástól óvni kell.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak a termékismertetőben meghatározott célokra. Ezen termékismertetőben fellelhető információk a jelenlegi tudományos és technikai ismereteken alapulnak. A felhasználó felelőssége minden szükséges lépés megtétele annak érdekében, hogy biztosítható legyen a termék alkalmassá tétele a célnak megfelelő felhasználásra.

Az egészségvédelmi és biztonsági információk megismerése érdekében olvassa el a biztonsági adatlapot, amely elérhető a következő címen is:

http://www.selemix.com/selemix_MSDS



PPG Industries Poland Sp. z o. o. Oddział w Warszawie, ul. Bodycha 47 05-816
Warszawa-Michałowice, Poland, Tel.: +48 22 753 30 10, Fax: +48 22 753 30 13