

TERMÉKISMERTETŐ
2007.10.08.

8-550

2K VÍZBÁZISÚ POLIURETÁN FEDŐRÉTEG

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 8-550 egy 2-komponensű, fényes poliuretán bevonat, amelyet kültéri és beltéri felhasználás során az időjárásnak, a mechanikai és kémiai behatásoknak kitett acél felületek bevonására alkalmazhatunk.

Kiváló fényességet, színtartósságot és keménységet biztosít.

Javasolható magas minőségi színvonalú bevonatokhoz az ipari/mezőgazdasági gépek és berendezések VOC megfelelő epoxi és poliuretán rendszerben történő festésekor.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS







8-450 2K Epoxi alapozó
Régi festékbevonat



nedves-a-nedvesen vagy
csiszolás P320-360

Fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani a felületet, amelynek zsír-, olaj- és rozsdamentesnek kell lennie.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

		AIRMIX		HAGYOMÁNYOS	
	<i>Keverési arány (tömeg szerint):</i>	Fedőréteg 9-550	100 30	Fedőréteg 9-550	100 30
	<i>Keverési arány (térfogat szerint):</i>	Fedőréteg 9-550	3,5 1	Fedőréteg 9-550	3,5 1
	<i>Hígítás:</i>	100-110% ionmentes víz		100-110% ionmentes víz	
	<i>Fazékidő 20°C-on:</i>	2-3 óra		2-3 óra	
	<i>Viszkozitás:</i>	40-45 sec Din4, 20°C-on		40-45 sec Din4, 20°C-on	
	<i>Fúvóka:</i>	9-11		1,4-1,5 mm	
	<i>Nyomás:</i>	120-140 bar		2-3 bar	
	<i>Rétegek száma:</i>	1 vékony + 2 normál réteg		2 normál réteg	
	<i>Kilevegőzés a rétegek között:</i>	15 perc 20°C-on		15 perc 20°C-on	
	<i>Kilevegőzés beégetés előtt:</i>	20 perc 20°C-on		20 perc 20°C-on	

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

	<i>Beégetés 60°C-on:</i>	45 perc
	<i>Száradás 20°C-on:</i>	
	<i>Porszárás:</i>	20 perc
	<i>Tapintható:</i>	3-4 óra
	<i>Kezelhető:</i>	5-6 óra
	<i>Javasolt rétegvastagság:</i>	50-60 mikron
	<i>Átfesthető:</i>	min. 4 óra után és max. 24 órán belül 20°C-on, csiszolás nélkül

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 7.5-8.5 m²/l fújásra kész keverék, 50µm száraz rétegvastagság esetén.

Tárolás: FAGYMENTES HELYEN, 4°C FELETTI HŐMÉRSÉKLETEN.
A tartósan magas hőmérséklettől és a közvetlen hőhatástól óvni kell.

EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

A termékek kizárólag szakműhelyben használhatóak a termékismertetőben meghatározott célokra. Ezen termékismertetőben fellelhető információk a jelenlegi tudományos és technikai ismereteken alapulnak. A felhasználó felelőssége minden szükséges lépés megtétele annak érdekében, hogy biztosítható legyen a termék alkalmassá tétele a célnak megfelelő felhasználásra.

Az egészségvédelmi és biztonsági információk megismerése érdekében olvassa el a biztonsági adatlapot, amely elérhető a következő címen is:

<http://www.selemix.com/selemix MSDS>



PPG Industries Poland Sp. z o. o. Oddział w Warszawie, ul. Bodycha 47 05-816
Warszawa-Michałowice, Poland, Tel.: +48 22 753 30 10, Fax: +48 22 753 30 13