

# Termékismertető

## Akril fedőréteg, UHS 7-120 (1.771.2000)


### A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-120 2K UHS akril fedőréteg egyrétegű sima és metál bevonatok készítésére szolgál. Különösen ellenálló a légköri behatásokkal szemben, hosszú élettartamot és magas fényt biztosít.

### ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:  
P400 (nedvesen); P280 (szárazon)  
Lásd még a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Felhordás előtt tökéletesen össze kell keverni a terméket.




Felvitel: poliuretán alapozóra, 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra, régi bevonatokra.

### KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint  
(hagyományos)

Térfogat szerint  
(hagyományos)

Térfogat szerint  
(airless)



7-120

1000

5

9-120 \*Edző

500

3

1-430 Hígító

100-150

0,7-1

\*Választható 9-130 extra gyors edző alkalmazása is.

### ALKALMAZÁS

#### Hagyományos

#### Airless



Fazékidő 20°C-on  
Viszkozitás DIN4, 20°C


2 óra  
20-23 mp



Fúvóka  
Nyomás

1,3-1,6 mm  
3-3,5 bar

0,09-0,11 coll  
120-140 bar



Rétegek száma  
Kilevegőzés a rétegek között  
20°C-on

1 vékony + 1 teljes (kb. 50 µm)

15-20 perc

### SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

#### Hagyományos

#### Airless



Porszáraz  
Tapintható  
Teljes átszáradás

20 perc  
5-6 óra  
24 óra

### BEÉGETÉS 60°C-on

40-50 perc

Kilevegőzés beégetés előtt

15-20 perc



### INFRASZÁRÍTÁS

Rövidhullám  
Középhullám

15 perc

20 perc

A SELEMIX rendszerhez tartozó akril festékekkel, a bevonat teljes megszáradása és csiszolása után



### ÁTFESTHETŐSÉG

### MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 10,0-12,0 m<sup>2</sup> / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



### EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

[www.selemix.com](http://www.selemix.com)