

Termékismertető

Epoxi fedőréteg 7-410 (1.774.1000)


A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-410 epoxi fedőréteg egy nagy keménységű, kétkomponensű termék, amely biztosítja a bevonat jó megjelenését és területét. Különösen alkalmas a vegyszereknek vagy korróziót kiváltó tényezőknek kitett tárgyak fényezésére. Nem alkalmazható a légköri behatásoknak kitett felületeken (UV sugárzás).

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.




Felvihető: 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra.

KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint
(hagyományos)

Tömeg szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(airless)



7-410

1000

3

9-010* Edző

500

2

1-410 Hígító

400-500


2-2,5

*Használható a 9-011 gyors epoxi edző is.

ALKALMAZÁS

Hagyományos

Airless



Fazékidő 20°C-on

6-8 óra

Viszkozitás DIN4, 20°C

18-22 mp



Fúvóka

1,4-1,7 mm

0,09-0,11 coll


Nyomás

3-4 bar

120-140 bar

Rétegek száma

2 (kb. 50 µm)



Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

10-15 perc

	SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on	Hagyományos	Airless
	Porszárz	30-40 perc	
	Tapintható	6-8 óra	
	Teljes átszáradás	12-18 óra	
	BEÉGETÉS 60°C-on	60 perc	
	Kilevegőzés beégetés előtt	10-15 perc	
ÁTFESTHETŐSÉG	A SELEMIX rendszerhez tartozó epoxi festékekkel, minimum 3 óra elteltével – de maximum 24 órán belül, csiszolás nélkül.		

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 6,8-7,6 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com