

Termékismertető

Epoxi fedőréteg, matt 7-412 (1.774.1200)


A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-412 epoxi fedőfesték egy 2-komponensű, nagy keménységű termék, amely biztosítja a matt bevonat elérését és jó területét. Különösen alkalmas a vegyszereknek vagy korróziót kiváltó tényezőknek kitett tárgyak fényezésére. Nem alkalmazható a légköri behatásoknak kitett felületeken (UV sugárzás).

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.




Felvihető: 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra.

KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(airless)



7-412

1000

3,5

9-010* Edző

200

1

1-410 Hígító

400-500


1-1,5

*Használható a 9-011 gyors epoxi edző is.

ALKALMAZÁS

Hagyományos

Airless



Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4, 20°C


6-8 óra
18-22 mp



Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma



1,4-1,7 mm
3-4 bar
2 (kb. 50 µm)

0,09-0,11 coll
120-140 bar



Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

15-20 perc

	SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on	Hagyományos	Airless
	Porszáraz Tapintható Teljes átszáradás	20-30 perc 6-8 óra 12-18 óra	
	BEÉGETÉS 60°C-on	60 perc	
	Kilevegőzés beégetés előtt	15-20 perc	
	ÁTFESTHETŐSÉG	A SELEMIX rendszerhez tartozó epoxi fedőfestéssel, minimum 3 óra elteltével – de maximum 24 órán belül, csiszolás nélkül.	

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 6,0-6,8 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakmühelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com