

Termékismertető

Epoxi fedőréteg, érdesített

7-411 (1.774.1100)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-411 epoxi fedőréteg egy nagy keménységű kétkomponensű termék, amely biztosítja a bevonat jó megjelenését. Különösen alkalmas a vegyszereknek vagy korróziót kiváltó tényezőknek kitett tárgyak fényezésére. Nem alkalmazható a légköri behatásoknak kitett felületeken (UV sugárzás).

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.




Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.



Felvihető: 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra.

KEVERÉSI ARÁNY	Tömeg szerint (sima réteg)	Tömeg szerint (érdesített réteg)	Térfogat szerint (sima réteg)	Térfogat szerint (érdesített réteg)
7-411	1000	1000	7	7
9-015 Edző	200	200	2	2
1-410 Hígító	300-400	0-100	3-4	0-1



ALKALMAZÁS

Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4, 20°C

Sima réteg

6-8 óra
18-22 sec


Érdesített réteg

2-4 óra
Nagy sűrűségű termék



Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

1,8-2,5 mm
A pisztolygyártó ajánlásának figyelembevételével.
2 (kb. 40-50 µm) 1 sima + 1 érdesített



Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

1-3 óra



SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on

Porszáraz
Tapintható
Teljes átszáradás



BEÉGETÉS 60°C-on

Kilevegőzés beégetés előtt

ÁTFESTHETŐSÉG:

Sima réteg

20-30 perc

16-24 óra

36-48 óra

60 perc

1-3 óra

Érdesített réteg

A SELEMIX rendszerhez tartozó epoxi fedőfestéssel,
minimum 3 óra elteltével – de maximum 24 órán belül,
csiszolás nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 10,0-12,0 m² / kg fújásra kész keverék, 40 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakműhelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com