

Termékismertető

Poliuretán fedőréteg 7-510 (1.775.1000)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-510 egy 2-komponensű, jó fényességet és területet biztosító fedőfesték. A vegyszerekkel valamint a légköri behatásokkal szemben ellenálló bevonatot képez.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.



Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.




Felvihető: 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra.

KEVERÉSI ARÁNY

Tömeg szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(hagyományos)

Térfogat szerint
(airless)



7-510
9-060 Edző
1-420 Hígító

1000
300
350-400

3,5
1
1,3-1,5


ALKALMAZÁS

Hagyományos

Airless

Fazékidő 20°C-on
Viszkozitás DIN4/ 20°C


1,5 óra
18-20 mp



Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

1,4-1,7 mm
3-4 bar
2 (kb. 50 µm)

0,09-0,11 coll
120-140 bar



Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

10-15 perc

	SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on	Hagyományos	Airless
	Porszárzár	10-15 perc	
	Tapintható	4-6 óra	
	Teljes átszáradás	10-14 óra	
	BEÉGETÉS 60°C-on	30-40 perc	
	Kilevegőzés beégetés előtt	10-15 perc	
	INFRASZÁRÍTÁS		
	Rövidhullám	10 perc	
	Középhullámok	15 perc	
	ÁTFESTHETŐSÉG	A SELEMIX rendszerhez tartozó PUR fedőfestékkel, minimum 14 óra elteltével – de maximum 24 órán belül, a bevonat csiszolása nélkül.	

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 6,4-7,2 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakmühelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékismertetőben közölt adatok a folyamatos termékfejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com