

Termékismertető

Poliuretán fedőréteg, érdesített 7-513 (1.775.1300)

A TERMÉK LEÍRÁSA

A 7-513 egy 2-komponensű, vegyszerekkel valamint a légköri behatásokkal szemben ellenálló, érdesített bevonatokat képező fedőfesték.

ALAPFELÜLETEK ÉS ELŐKÉSZÍTÉS




A fényezés előtt tökéletesen le kell zsírtalanítani és meg kell tisztítani a felületet.



Csiszolás:
Lásd a megfelelő alapozó termékismertetőjét.




Aktiválás előtt alaposan össze kell keverni a terméket.




Felvihető: 7-413 epoxi alapozóra, 7-414 epoxi vinil alapozóra.

KEVERÉSI ARÁNY



KEVERÉSI ARÁNY	Tömeg szerint (sima réteg)	Tömeg szerint (érdesített réteg)	Térfogat szerint (sima réteg)	Térfogat szerint (érdesített réteg)
7-513	1000	1000	9	9
9-300 Edző	200	200	2	2
1-420 Hígító	300-400	0-100	4-4,6	0-1,2

ALKALMAZÁS




Fazékidő 20°C-*on
Viszkozitás DIN4/ 20°C

Sima

1,5 óra
18-22 mp


Érdesített

1 óra
nagyon sűrű termék





Fúvóka
Nyomás
Rétegek száma

1,8-2,5 mm
3,5-5 bar
1 sima + 1 érdesített



Kilevegőzés a rétegek között
20°C-on

1-2 óra

	SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on	Sima réteg	Érdesített réteg
	Porszáraz Tapintható Teljes átszáradás		15-20 perc 6-8 óra 16-24 óra
	BEÉGETÉS 60°C-on Kilevegőzés beégetés előtt ÁTFESTHETŐSÉG		40 perc 1-2 óra
		A SELEMIX rendszerhez tartozó poliuretán fedőfestéssel, csiszolás után.	

MŰSZAKI ADATOK

Elméleti kiadósság: 9,6-11,0 m² / kg fújásra kész keverék, 50 µm száraz rétegvastagság esetén.



EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

Vegye figyelembe a biztonsági adatlapok és a címke előírásait! Használja az egyéni védőeszközöket!

A termék kizárólag szakmühelyben használható!

A fenti adatok csak információként szolgálnak. Elegendő információ, vagy szakszerű továbbképzés nélkül a terméket mindenki csak saját felelősségére használhatja. Ez esetben nem áll módunkban felelősséget vállalni semmilyen rossz eredmény vagy veszteség miatt.

A termékkismertetőben közölt adatok a folyamatos termékkifejlesztés következtében bármikor módosíthatók általunk.

A termék tulajdonságai külső tényezőktől függenek, mint például: rétegvastagság, hőmérséklet, relatív páratartalom vagy a levegőáramlás sebessége.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Phone: +48 22 753 03 10

Fax: +48 22 753 03 13

www.selemix.com