

MISCELAZIONE

Miscelare accuratamente il prodotto prima di diluire.

	Caratteristiche	Convenzionale	Airmix - Airless
	In peso: Fondo 7-810 (tinteggiato) Diluyente 1-610/1-215/1-205	1000 300 - 400	1000 75-100
	A Volume: Fondo 7-810 (tinteggiato) Diluyente 1-610/1-215/1-205	4 2-2.5 (50 to 60%)	10 1 (10%)
	Viscosità (a 20°C): Vita utile (a 20°C):	20-30 sec DIN4 illimitata	tixotropico illimitata

APPLICAZIONE

	Caratteristiche	Convenzionale	Airmix - Airless
	Configurazione pistola:	Ugello: Gravità: 1.6-1.8mm Aspirazione: 1.8-2.0mm A pressione: 1.2-1.4mm	Ugello: 11-15 thou (0.28-0.38 mm)
	Pressione aria:	HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar	2.5 Bar
	Pressione della vernice:	N/A	120-140 Bar
	Numero di mani:	2	2
	Appassimento tra le mani:	10-15 min	10-15 min
	Essiccazione:	Ad aria	Ad aria
	Spessore film bagnato:	125-150 µm	125-150 µm
	Spessore film secco:	50-60 microns	50-60 microns

TEMPI DI ESSICCAZIONE



a 20°C

Fuori polvere:
 Maneggiabile:
 Completamente essiccato:

10-15 min
 40 – 60 min
 24 ore

Essiccazione a forno:

Non consigliata

Tempi di
 sovraverniciatura:

Minimo: 1 ora
 Massimo: 1 mese senza carteggiatura su superficie pulita con
 qualsiasi smalto 1K Selemix

Note:

Basse temperature o spessori superiori a 60µm
 aumenteranno le tempistiche di essiccazione

DATI TECNICI

Informazioni basate su prodotto pronto all'uso
 (diluyente incluso):

COV (g/L):

525-615 g/L (a seconda del colore e della diluizione)

Contenuto di solido (in peso):

49-60 %

Contenuto di solido (a volume)

30-40 %

Contenuto di solvente (in peso):

40-51 %

Peso specifico (pronto all'uso)

1.22-1.30 Kg/L

Resa teorica:

5.9-8 m² per litro a 50 microns (secchi)

Gloss:

Opaco

CODICE PRODOTTO E DESCRIZIONE

Codice Selemix	Codice breve	Descrizione	Lattaggio	
1.778.1000/E4.5K	7-810	7-810 1K Antiruggine	4.50	Kg
1.778.1000/E18K	7-810	7-810 1K Antiruggine	18	Kg
1.911.5610/E5	1-610	1-610 per sintetici	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	1-215 nitro	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	1-215 nitro	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	1-205 nitro senza aromatici	25	Lt

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza e alle informazioni sulla confezione per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

IL PRODOTTO SI INTENDE PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura possono alterare i tempi di essiccazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

PPG Italia Sales & Services Srl
Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO)
Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53