

MISCELAZIONE

Miscelare accuratamente il prodotto prima di diluire.

	Caratteristiche	Convenzionale	Airmix - Airless
	In peso: Fondo 7-820 (tinteggiato) Diluyente 1-610/1-215/1-205	1000 300 - 400	1000 75-100
	A Volume: Fondo 7-820 (tinteggiato) Diluyente 1-610/1-215/1-205	4 2-2.5 (da 50 a 60%)	10 1 (10%)
	Viscosità (a 20°C): Vita utile (a 20°C):	20-30 secs DIN4 illimitata	tixotropico illimitata

APPLICAZIONE

	Features	Convenzionale	Airmix - Airless
	Configurazione pistola:	Ugello: Gravità: 1.6-1.8mm Aspirazione: 1.8-2.0mm A pressione: 1.2-1.4mm	Ugello: 11-15 thou (0.28-0.38 mm)
	Pressione aria:	HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar	2.5 Bar
	Pressione della vernice::	N/A	120-140 Bar
	Numero di mani:	2	2
	Appassimento tra le mani:	10-15 min	10-15 min
	Essiccazione:	Ad aria	Ad aria
	Spessore film bagnato:	100-125 µm	100-125 µm
	Spessore film secco:	35-50 microns	35-50 microns

TEMPI DI ESSICCAZIONE



a 20°C

Fuori polvere:	10-15 mins
Maneggiabile:	40 – 60 mins
Completamente essiccato:	24 ore
Essiccazione a forno:	Non consigliata
Tempi di sovraverniciatura:	Minimo: 1 ora Massimo: 1 mese senza carteggiatura su superfici pulite con qualsiasi smalto 1K Selemix
Note:	Basse temperature o spessori superiori a 50µm aumenteranno le tempistiche di essiccazione

DATI TECNICI

Informazioni basate su prodotto pronto all'uso (diluente incluso)	
COV (g/L):	510-625 g/L (a seconda del colore e della diluizione)
Contenuto di solido (in peso):	46-59 %
Contenuto di solido (a volume)	29-42 %
Contenuto di solvente (in peso):	41-54 %
Peso specifico (pronto all'uso)	1.17-1.27 Kg/L
Resa teorica:	5.7-8.4 m ² per litro a 50 microns (secchi)
Gloss:	Opaco

CODICE PRODOTTO E DESCRIZIONE

Codice Selemix	Codice breve	Descrizione	Lattaggio	
1.778.2000/E4.25K	7-820	7-820 1K Antiruggine extra	4.25	Kg
1.778.2000/E17K	7-820	7-820 1K Antiruggine extra	17	Kg
1.911.5610/E5	1-610	1-610 per sintetici	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	1-215 nitro	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	1-215 nitro	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	1-205 nitro senza aromatici	25	Lt

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza e alle informazioni sulla confezione per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

IL PRODOTTO SI INTENDE PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura possono alterare i tempi di essiccazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

PPG Italia Sales & Services Srl
Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO)
Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53