

SCHEMA TECNICA

Data revisione:
Mar 2020

SELEMIX® 1K SMALTO CLOROALCHIDICO 7-910

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lo smalto *Selemix* 1K cloroalchidico 7-910 è una finitura monocomponente lucida per colori pastello e per metallizzati in lucido diretto.

7-910 garantisce buone resistenze chimiche ed una buona durabilità all'esterno.

È compatibile con i fondi monocomponenti *Selemix* offrendo un sistema di verniciatura durevole.

Questo smalto è utilizzabile in convenzionale.

È adatto per la verniciatura di macchinari ed attrezzature e per molte altre applicazioni industriali che richiedono una finitura dalle elevate resistenze chimiche.

PRODOTTI

7-910 1K Smalto cloroalchidico - *Selemix*
NPxx Tinte base NP - *Selemix*

Diluenti:

1-610 Per sintetici
1-215 Nitro

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



Superfici verniciate,
Stucchi a spruzzo o fondi
poliuretani

Carteggiare con P320-400 e sgrassare







Fondi 1K *Selemix*

Fare riferimento all'apposita scheda tecnica del fondo per le
indicazioni sui tempi di sovraverniciatura





Applicare solo su superfici pulite e asciutte con una temperatura superiore al punto di rugiada per evitare la condensa. In spazi ristretti, fornire un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione.

MISCELAZIONE


Miscelare accuratamente il prodotto prima di diluire. Controllare il colore prima di procedere all'applicazione.

	Caratteristiche	Convenzionale
	In peso: Smalto 7-910 Diluyente 1-610 / 1-215	1000 400-500
	A volume: Smalto 7-910 Diluyente 1-610 / 1-215	5 2 – 2.5 (40-50%)
	Viscosità (a 20°C): Vita utile (a 20°C):	20-25" DIN4 illimitata

APPLICAZIONE

	Caratteristiche	Convenzionale
	Configurazione pistola:	Ugello: Gravità: 1.3-1.4mm Aspirazione: 1.6-1.8mm A pressione: 1.0-1.2mm
	Pressione aria:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar
	Pressione della vernice:	N/A
	Numero di mani:	2-3
	Appassimento tra le mani:	10-15 min
	Essiccazione: Spessore film bagnato: Spessore film secco:	Aria 120 microns 40-55 microns

TEMPI DI ESSICCAZIONE

	Fuori polvere: Secco al tatto: Nastrabile: Maneggiabile: Completamente essiccato: Tempi di sovraverniciatura:	10-15 min 1-2 ore 16 ore 3-4 ore 36-48 ore Riverniciabile entro 2 ore O attendere minimo 7 giorni e carteggiare con P320-360
a 20°C		Basse temperature o spessori superiori a 50µm aumenteranno le tempistiche di essiccazione

DATI TECNICI

Informazioni basate su prodotto pronto all'uso (diluente incluso)	
COV (g/L):	504-611 g/L (in base al colore ed alla diluizione)
Contenuto di solido (in peso):	37-60 %
Contenuto di solido (a volume)	30-43 %
Contenuto di solvente (in peso):	40-63 %
Peso specifico (pronto all'uso)	0.98-1.26 Kg/L
Resa teorica:	6.1-8.5m ² per litro a 50 microns (secchi)
Gloss:	Lucido

CODICE PRODOTTO E DESCRIZIONE

Codice Selemix	Codice breve	Descrizione	Lattaggio	
1.779.1000/E3.5K	7-910	7-910 1K Smalto cloroalchidico	3.5	Kg
1.911.5610/E5	1-610	1-610 per sintetici	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	1-215 Nitro	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	1-215 Nitro	5	Lt

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza e alle informazioni sulla confezione per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

IL PRODOTTO SI INTENDE PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura possono alterare i tempi di essiccazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

PPG Italia Sales & Services Srl
Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO)
Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53