

SCHEDA TECNICA

Data revisione:
Mar 2020

SELEMIX[®] ADDITIVO PER APPLICAZIONI A PENNELLO 6-580

DESCRIZIONE PRODOTTO

L'additivo per applicazioni a pennello *Selemix* 6-580 può essere aggiunto ai fondi e agli smalti sintetici *Selemix* 1K al fine di migliorare le capacità degli stessi di essere applicati con questa metodologia applicativa. L'additivo estende i tempi di apertura del film ed aumenta la fluidità del prodotto eliminando i segni di pennello in fase applicativa.

Può essere utilizzato con gli smalti *Selemix* 7-610, 7-611 e 7-630 e i fondi *Selemix* 7-810 e 7-820.

PRODOTTI

6-580 Additivo per applicazioni a pennello - *Selemix*

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Fare riferimento alla scheda tecnica del fondo/smalto *Selemix* utilizzato.

MISCELAZIONE



Caratteristiche	Applicazione a pennello		
	7-610 / 7-611 1K Smalto rapida essiccazione	7-630 1K Smalto sintetico uretanico	7-810 / 7-820 1K Antiruggine
In peso: Smalto/Antiruggine <i>Selemix</i>	1000	1000	1000
6-580 Additivo per applicazioni a pennello	15-20	15-20	15-20

APPLICAZIONE

Per un buon risultato si raccomanda di utilizzare pennelli puliti.

DATI TECNICI

Dati relativi all'additivo come fornito:	
Peso specifico:	0.92
Contenuto solido:	35.6%
Contenuto solvente:	64.4%
COV (g/L):	594g/L

CODICE PRODOTTO E DESCRIZIONE

Codice Selemix	Codice breve	Descrizione	Lattaggio
1.965.8000/E1	6-580	6-580 additivo per applicazioni a pennello	1 Ltr

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza e alle informazioni sulla confezione per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

IL PRODOTTO SI INTENDE PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo. Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti. I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura possono alterare i tempi di essiccazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

PPG Italia Sales & Services Srl
Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO)
Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53