

SELEMIX® RAPPORTO D'IMPIEGO - In peso

RAPPORTO D'IMPIEGO LEGANTI - TINTE BASE – Prodotti a base solvente

Dati di prodotto per leganti Selemix - solvente					
Descrizione prodotto	Codice breve	Codice esteso	% Legante	% Basi NP	% Siccativo
2K Smalto acrilico	7-110	1.771.1000	60	40	-
2K Smalto acrilico (per colori bianchi)	7-110	1.771.1000	50	50	-
2K Smalto acrilico UHS	7-120	1.771.2000	60	40	-
2K Smalto acrilico alto spessore	7-130	1.771.3000	70	30	-
1K Smalto nitro industriale	7-310	1.773.1000	80	20	-
1K Smalto nitro - Opaco	7-320	1.773.2000	80	20	-
1K Smalto nitro extra - Lucido	7-330	1.773.3000	75	25	-
2K Smalto epossidico - Lucido	7-410	1.774.1000	70	30	-
2K Smalto epossidico - Opaco	7-412	1.774.1200	80	20	-
2K Fondo epossidico	7-413	1.774.1300	85	15	-
2K Fondo epossivinilico	7-414	1.774.1400	85	15	-
2K Fondo per plastiche	7-502	7-502	90	10	-
2K Smalto poliuretano	7-510	1.775.1000	75	25	-
2K Smalto poliuretano - Opaco	7-511	1.775.1100	75	25	-
2K Smalto poliuretano extra - Lucido	7-512	1.775.1200	70	30	-
2K Smalto poliuretano a rilievo	7-513	1.775.1300	80	20	-
2K Smalto adesione diretta - Opaco 10% gloss	7-530	1.775.3000	85	15	-
2K Smalto adesione diretta - Opaco 10% gloss - (alta copertura)	7-530	1.775.3000	75	25	-
2K Smalto adesione diretta - Opaco per colori chiari 10% gloss	7-531	1.775.3100	95	5	-
2K Smalto adesione diretta - Satinato 30% gloss	7-532	1.775.3200	85	15	-
2K Smalto adesione diretta - Satinato 30% gloss - (alta copertura)	7-532	1.775.3200	75	25	-
2K Smalto adesione diretta - Satinato per colori chiari 30% gloss	7-533	1.775.3300	95	5	-
2K Smalto adesione diretta - Semiopaco 50% gloss	7-534	1.775.3400	85	15	-
2K Smalto adesione diretta - Semiopaco 50% gloss - (alta copertura)	7-534	1.775.3400	75	25	-
2K Smalto adesione diretta - Semiopaco per colori chiari 50% gloss	7-535	1.775.3500	95	5	-
2K Smalto adesione diretta - Semilucido 70% gloss	7-536	1.775.3600	85	15	-
2K Smalto adesione diretta - Semilucido 70% gloss - (alta copertura)	7-536	1.775.3600	75	25	-
2K Smalto adesione diretta - Semilucido per colori chiari 70% gloss	7-537	1.775.3700	95	5	-
2K Smalto adesione diretta - Lucido 80% gloss	7-538	1.775.3800	85	15	-
2K Smalto adesione diretta - Lucido 80% gloss - (alta copertura)	7-538	1.775.3800	75	25	-
2K Smalto adesione diretta - Lucido per colori chiari 80% gloss	7-539	1.775.3900	95	5	-
Base opaca	7-540	7-540	70	30	-
2K Smalto poliuretano UHS	7-550	1.775.5000	75	25	-
1K Smalto rapida essiccazione - Lucido	7-610	1.776.1000	70	25	5 (6-530)
1K Smalto rapida essiccazione - Lucido (per colori neri)	7-610	1.776.1000	70	20	10 (6-530)
1K Smalto rapida essiccazione - Opaco	7-611	1.776.1100	72	25	3 (6-530)
1K Smalto rapida essiccazione - Ferro micaceo	7-620	1.776.2000	95	5	-
1K Smalto sintetico uretanico	7-630	1.776.3000	62	30	8 (6-530)
1K Smalto sintetico uretanico (per colori bianchi)	7-630	1.776.3000	65	30	5 (6-530)
1K Smalto rapida essiccazione extra	7-649	1.776.4900	70	25	5 (6-549)
1K Antiruggine	7-810	1.778.1000	90	10	-
1K Antiruggine extra	7-820	1.778.2000	85	15	-
1K Smalto cloroalchidico	7-910	1.779.1000	70	25	5 (6-530)

SELEMIX[®] RAPPORTO D'IMPIEGO - In peso

RAPPORTO D'IMPIEGO LEGANTI - TINTE BASE – Prodotti a base acqua

Dati di prodotto per leganti Selemix - acqua				
Descrizione prodotto	Codice breve	Codice esteso	% Legante	% Tinta base
8-110 2K Smalto acrilico mano unica - Lucido	8-110	1.781.1000	60	40
8-110 2K Smalto acrilico mano unica - Lucido - modalità smalto	8-110	1.781.1000	50	50
8-111 2K Smalto acrilico mano unica - Opaco	8-111	1.781.1100	60	40
8-111 2K Smalto acrilico mano unica - Opaco - modalità smalto	8-111	1.781.1100	50	50
8-450 2K Fondo Epossidico	8-450	1.784.5000	90	10
8-552 2K Smalto Poliuretano extra - Lucido	8-552	1.785.5200	60	40
8-553 2K Smalto Poliuretano Extra - Opaco	8-553	1.785.5300	60	40
8-863 1K Smalto sintetico - Lucido	8-863	1.788.6300	75	25
8-864 1K Smalto sintetico - Opaco	8-864	1.788.6400	75	25

IL PRODOTTO SI INTENDE PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura possono alterare i tempi di essiccazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

PPG Italia Sales & Services Srl
 Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO)
 Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53