

8-850

VANNBASERT 1K HURTIGTØRKENDE GRUNNING

PRODUKTBEKRIVELSE

8-850 Vannbasert syntetisk énkomponentsgrunning egnet for et bredt spekter underlag, deriblant stål, galvanisert stål og aluminium. Produktet er ikke giftig, har god vannbestandighet, tørker hurtig og gir gode holdbarhetsresultater.

Det kan overlakkeres med vannbasert eller løsemiddelbasert 1K-topplakk eller 2K-polyuretantopplakk.

VALG OG KLARGJØRING AV UNDERLAG








Aluminium
Rent metall
Galvanisert jern



Sliping
P80-100 (tørt)
P80-100 (tørt)
P80-100 (tørt)

Avfettes grundig før lakkering. Alle underlag bør være fri for forurensninger som olje, fett og rust.

PÅFØRINGSVEILEDNING

	LUFTBLAND.	VANLIG
Tynning:	5–15% med vann	5–15% med vann
 Sprøyteviskositet:	40–45 sek Din 4 ved 20 °C	40–45 sek Din 4 ved 20 °C
 Oppsett av sprøytetipstol:	11–13	1,6–1,8 mm
 Sprøytetrykk:	70–100 bar	2–3 bar
 Antall lag:	2 normale lag * * hvis overflatetemperaturen er under 15 °C, må det påføres et tynt lag for å forbedre sigemotstanden	2 normale lag
 Avlufting mellom lagene:	5–6 minutter ved 20 °C eller inntil matt	5–6 minutter ved 20 °C eller inntil matt

PÅFØRINGSVEILEDNING

<i>Tørketider ved 20 °C:</i>	
	<i>Støvfri:</i> 10–15 minutter
	<i>Berøringsfri:</i> 40 min
	<i>Håndtering:</i> 1 timer
	<i>Anbefalt tykkelse:</i> 50–60 mikroner
	<i>Overlakker med:</i> Selemix Aqua syntetisk 1K- og 2K-topplakk. Også mulig med en 2K PUR Selemix System-topplakk
	<i>Overlakkeringsstid ved 20 °C:</i> Etter 1 time og 30 minutter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

<i>Teoretisk dekning:</i>	6,4–7,2 m ² /l lakk klar til bruk for 50µm tykkelse
<i>Oppbevaring:</i>	OPPBEVARES FROSTFRITT OVER 4 °C. Forlenget eksponering for høye temperaturer eller direkte varmekilder bør unngås.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet og på:
http://www.selemix.com/selemix_MSDS

For mer informasjon kan du kontakte:

Customer Service Sales Group
PPG Industries (UK) Ltd
Needham Road
Stowmarket
Suffolk IP14 2AD
Tlf.: +44 (0)1449 771771
Faks: +44 (0)1449 773472

