

TEKNISK DATABLAD

Dato:
Feb 2020

SELEMIX[®] STUKTUR PULVER ADDITIV 6-560 FIN / 6-561 GROV

PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 6-560 og 6-561 er polyetylenpulver lakkadditiver i henholdsvis fin og grov granulær struktur. De skaper en ensartet fin teksturoverflate og gir en god slitbestandighet. Tekstulpulveradditivene er kompatible med alle Selemix System 1K og 2K topplakker uten noen innflytelse på farge og tørk. De er også kompatible med 8-552 / 3 og 8-110 / 1 Selemix vann-fortynnbare topplakker. Valget av kornstørrelsestype (fin eller grov) og prosentdelen av bruken fra 3 til 5% på ferdig emalje avhenger av det ønskede nivå av struktur på overflaten.

PRODUKTER

6-560	Selemix Struktur Pulver Additiv Fin
6-561	Selemix Struktur Pulver Additiv Grov

UNDERLAG OG KLARGJØRING

Se det relevante Selemix Topplakk tekniske datablad


BLANDING

6-560 og 6-561 leveres i en 200 g plastflaske. Flasken har en målehette, som kan inneholde 15 g pulveradditiv. Bland lakken grundig innen aktivering, og kontroller farge før bruk. Tilsett herder og tynner i hennhold til Selemix Topplakk TDS

	Utstyr	Konvensjonell	Luftassistert høytrykk
	Etter vekt: Selemix Topplakk 6-560 / 6-561 Struktur Additive		1000 30-50
	Etter Volume: Selemix Topplakk 6-560 / 6-561 Struktur Additiv		1 Liter 2-3 målehette

PÅFØRING

Se det relevante Selemix Topplakk tekniske datablad

	Utstyr	Konvensjonell	Luftassistert høytrykk
	Sprøytepipist oppsett:	Vi anbefaler å bruke den største dysen, som er foreslått i Topplakkens tekniske datablad	Det anbefales alltid å kontakte pumpeleverandøren, da pulverpartiklerne kan forårsake hurtig slitasje av de mekaniske delene og membranene.

TEKNISK DATA

Data for additiver som levert:	
Partikkel Størrelse:	
Fin Struktur 6-560:	Gjennomsnitt 24-36 Micron (Maksimum 90 micron)
Grov Struktur 6-561:	Gjennomsnitt 60-90 Micron (Maksimum 125 micron)
Egenvekt:	0.949
Tørrstoff innhold:	100%
Løsemiddel innhold:	0%
VOC (g/L)	0g/L

PRODUPRODUKT KODER OG BESKRIVELSE

Selemix Kode	Kort Kode	Produkt Beskrivelse	Packsize	
1.965.6000/E0.2K	6-560	Selemix Struktur Pulver Additiv Fine	0.2	K
1.965.6000/E0.2K	6-560	Selemix Struktur Pulver Additiv Fine	0.2	K

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

SELEMIX SYSTEM er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

PPG Scandinavia, Gladsaxevej 300 2860 Søborg, Danmark

Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43 81 88 scandinavia customerservice

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, In

© 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.