

TEKNISK DATABLAD

Dato:
Feb 2020

SELEMIX[®] PENSEL ADDITIV 6-580

PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 6-580 Pensel Additiv kan tillsettes til Selemix 1K syntetiske primere og Topplakk for å forbedre pensel påføring. Tilsetningsstoffet forlenger åpningstiden og gir bedre flyt for å hjelpe med og fjerne penselmærker. Den kan brukes i Selemix 7-610, 7-611 og 7-630 Topplakk og 7-810 og 7-820 Primere.


PRODUKTER

6-580 Selemix Pensel Additiv

UNDERLAG OG KLARGJØRING

Se det relevante Selemix Topplakk tekniske datablad

BLANDING



Utstyr			
Efter Vekt:	7-610 / 7-611 Fast Dry Topplakk	7-630 1K Urethane Topplakk	7-810 / 7-820 Fast Dry Primer
Selemix Topplakk	1000	1000	1000
6-580 Pensel Additiv	15-20	15-20	15-20

PÅFØRING

Rene pensler av god kvalitet anbefales.

TEKNISKE DATA

Data for Additiv:	
Egenvekt:	0.92
Tørrstoff innhold:	35.6%
Løsemiddel innhold:	64.4%
VOC (g/L)	594g/L

PRODUKT KODER OG BESKRIVELSE

Selemix Kode	Kort Kode	Produkt Beskrivelse	Størrelse
1.965.8000/E1	6-580	Selemix Pensel Additiv	1 Ltr

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

SELEMIX SYSTEM er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

PPG Scandinavia, Gladsaxevej 300 2860 Søborg, Danmark

Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43 81 88 scandinavia customerservice