

TEKNISK DATABLAD

Issue date:
Feb 2020

SELEMIX[®] ANTI-SKUM ADDITIV 6-570

PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 6-570 Anti-Skum Additiv kan tilsettes til Selemix 2K Polyuretan eller AkrylTopplakk for å hjelpe med å fjerne skummdannelse. Skumning kan være resultatet av påføring med høytryksprøyte (Luftassistert eller høytrykk), hvilket kan forårsake pinholes og et tap av glans i den endelige finish.

PRODUKT

6-570 Selemix Anti-Skum Additiv

UNDERLAG OG KLARGJØRING

Se det relevante Selemix Topplakk tekniske datablad.

BLANDING



| Utstyr | Konvensjonell sprøyte |
|--|-----------------------|
| Etter Vekt: Selemix 7-1XX / 7-51X 2K Akryl / 2K Polyuretan Topplakk | 1000 |
| 6-570 Anti-Skum Additiv | 2 |

PÅFØRING

Se det relevante Selemix Topplakk tekniske datablad.

TECHNICAL DATA

| | |
|---------------------|--------|
| Data for Additivet: | |
| Egenvekt: | 0.81 |
| Tørrstoff innhold: | 1% |
| Løsemiddel innhold: | 99% |
| VOC (g/L) | 802g/L |

PRODUKT KODER OG BESKRIVELSE

| Selemix Kode | Kort Code | Produkt Beskrivelse | Størrelse |
|---------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 1.965.7000/E1 | 6-570 | Selemix Anti-Skum Additiv | 1 Ltr |

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

SELEMIX SYSTEM er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

PPG Scandinavia, Gladsaxevej 300 2860 Søborg, Danmark

Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43 81 88 Scandinavia customerservice