

TEKNISK DATABLAD

Issue date:
Feb 2020

SELEMIX® 1K SINK FOSFAT SYNTETISK ANTI-RUST PRIMER GUL 3-0900

PRODUKT BESKRIVELSE

3-0900 *Selemix* primer er en 1K sink fosfat-basert syntetisk rust hemmende primer med antikorrosive pigmenter. Den har en høy korrosjonsmotstand og en meget god vedheft til jernholdige overflater. Den er anbefalt for landbruksmaskiner, maskiner, tre og en rekke andre industrielle lakkeringer.

PRODUKTER

3-0900 *Selemix* 1K Sink Fosfat Syntetisk Anti-Rust Primer Gul

Tynnere:

1-610 Syntetisk Tynner
1-215 Nitro Tynner
1-205 Aromat Fri Tynner

UNDERLAG OG KLARGJØRING



Bart Stål

Maskin slip med P80-120-150 rondell og avfett nøye før lakkering

Støpejern

Maskin slip med P80-120-150 rondell og avfett nøye før lakkering



Fosfateret stål

Slip med SCOTCHBRITE® og avfett nøye før lakkering

Lakkerte overflater
Polyuretan eller
Polyester sparkel

Maskin slip med P320-400 rondell og avfett nøye før lakkering

Påføres kun på et rent og tørt underlag og med en temperatur over duggpunktet dette for å unngå kondensering. Sørg for tillstrekkelig ventilasjon under påføring og tørk i trange rom.

569

MIKSING




Omrøres godt føre tynning



SELEMIX.COM

WWW.SELEMIX.COM



	Utstyr	Konvensjonell	Luftassistert høytrykk
	Etter vekt: 3-0900 Primer 1-610/1-215/1-205 Tynner	1000 200 - 300	1000 100-200
	Etter volum: 3-0900 Primer 1-610/1-215/1-205 Tynner	4 1 – 1.6 (25 to 40%)	4 0.5 – 1 (10 to 25%)
	Viskositet (ved 20°C): Pot Life (at 20°C):	20-25 sek DIN4 Ubegrenset	35-40 secs DIN4 Ubegrenset

PÅFØRING

	Utstyr	Konvensjonell	Luftassistert høytrykk
	Sprøytepistol oppsett :	Dyse: Overkopp: 1.6-1.8mm Underkopp: 1.8-2.0mm Trykkmatet: 1.2-1.4mm	Tip: 11-13 thou (0.28-0.23 mm)
	Lufttrykk:	HVLP: 2 Bar Standard: 2.5-3 Bar	2.5 Bar
	Væsketrykk:	N/A	90-120 Bar
	Antall strøk:	2	2
	Avlufting mellom strøk:	5-10 min	5-10 min
	Tørking:	Lufttørkes	Lufttørkes
	Våtfilm tykkelse:	125-150µm	125-150µm
	Tørrfilm tykkelse:	40-60 micron	40-60 micron

569

TØRKE TIDER

	Støvtørr	10-15 min
---	----------	-----------

at 20°C



Håndteringstørr Gjennomtørr	40 – 60 min 24 timer
Ovnstørking:	Ikke anbefalt
Overlakkerings tid:	Minimum: 1 time Maksimum: 1 måned uten sliping på en ren overflate med hvilken som helst 1K Selemix topplakk
Merk:	Lavere temperaturer eller film tykkelse over 60µm vil øke tørketidene

TEKNISKE DATA

Basert på ferdig mikset lakk inkludert Tynner:	
VOC (g/L):	558 g/L (avhengig av farve og tynner)
Tørrstoff innhold (vekt):	55.5 %
Tørrstoff innhold (volum):	35.5 %
Løsemiddel innhold (vekt):	43.1 %
Egenvekt (klar til bruk)	1.274 Kg/L
Teoretisk dekkevne:	7.1 m ² per liter ved 50 micron DFT
Glans:	Matt Finish

Selemix Kode	Kort Kode	Produkt Beskrivelse	Størrelse	
3-0900/E5K	3-0700	1K Sink Fosfat Syntetisk Anti-Rust Primer Gul	5	Kg
1.911.5610/E5	1-610	Synthetic Tynner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Tynner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Tynner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromat Fri Tynner	25	Lt

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

SELEMIX SYSTEM er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

PPG Scandinavia, Gladsaxevej 300 2860 Søborg, Danmark

Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43 81 88 customerservice.scandinavia@ppg.com

www.ppgrefinish.com