

TEKNISK DATABLAD

Feb 2020

SELEMIX[®] 1K CELLULOSE MATT TOPPLAKK 7-320

PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 7-320 Cellulose Matt Topplakk er en 1K nitrocellulose finish til solide farger og 1 sjilt metallic finish. Det har en meget hurtig tørk og tørker til en matt finish. Det kan kombineres med 7-330 høyglansbinder for å gi halvblank og silkematt finish. Det er velegnet til lakkering og istandsettelse av inventar, maskiner og utstyr og mange andre industrielle lakkeringer, hvor det er nødvendig med hurtigtørkende matt finish.

PRODUKTER

7-320 *Selemix* Cellulose Matt Topplakk
NPxx *Selemix* NP Tonefarger

Tynnere:

1-215 Nitro Tynner
1-205 Aromat Fri Tynner

UNDERLAG OG KLARGJØRING



Lakkerte overflater
Polyuretan eller
Polyester Sparkel

Maskin slip med P320-400 rondell og avfett






Selemix 1K primere :
7-810, 7-820, 2.708.080X

Se Primer TDS angående omlakkeringstid



Påføres kun på et rent og tørt underlag og med en temperatur under duggpunktet, dette for å unngå kondensering. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørk i trange lokaler

BLANDING

Omrøres godt før aktivering og sjekk fargen før bruk

| | Egenskaper | Konvensjonell |
|---|---|------------------------------|
|  | Etter Vekt: 7-320 Topplakk 1-215/1-205 Tynner | 1000 600-800 |
|  | Etter Volum: 7-320 Topplakk 1-215/1-205 Tynner | 1 0.7 – 1 (70-100%) |
|  | Viskositet (ved 20°C): Pot Life (ved 20°C): | 18-22 sek DIN4 Ubegrenset |

PÅFØRING

| | Egenskaper | Konvensjonell |
|---|------------------------|--|
|  | Sprøytetipstoppsett: | Dyse: Overkopp: 1.3-1.4mm Underkopp: 1.6-1.8mm Trykkmatet: 0.85-1.2mm |
| | Lufttrykk: | HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar |
| | Væsketrykk | N/A |
|  | Antall strøk: | 2-3 |
| | Avlufting mellom strøk | 10-15 mins |
|  | Tørking: | Lufttørkes |
| | Tørrfilmtykkelse | 35-45 mikron |



ved 20°C

| | |
|-------------------|--|
| Støvtørr: | 10-15 min |
| Berøringstørr: | 30-40 min |
| Tørr til teiping | 6-12 timer |
| Håndteringstørr: | 40-50 min |
| Gjennomtørr: | 16-24 timer |
| | Minimum: 6 timer |
| Overlakkeringstid | Maksimum: 24 timer uten sliping |
| | Lavere temperaturer eller filmtykkelse over 45µm Vil øke tørketiden |

TEKNISKE DATA

Basert på ferdig mikset lakk inkludert tynner:

| | |
|----------------------------|--|
| VOC (g/L): | 698-724 g/L (avhengig av farge og tynner) |
| Tørrstoff innhold (Vekt): | 22-27 % |
| Tørrstoff innhold (volum): | 14-18 % |
| Løsemiddel innhold (vekt): | 73-78% |
| Egenvekt (Klar til bruk) | 0.92-0.97 Kg/L |
| Teoretisk dekkevne: | 3.5-4.4 m ² /L at 40 mikron DFT |
| Glans | Matt |



PRODUKTKODER OG BESKRIVELSE

| Selemix Kode | Kort Kode | Produkt Beskrivelse | Størrelse | |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|----|
| 1.773.2000/E4K | 7-320 | Cellulose Matt Topplakk | 4 | Kg |
| 1.773.2000/E16K | 7-320 | Cellulose Matt Topplakk | 16 | Kg |
| 1.921.3215/E1 | 1-215 | Nitro Tynner | 1 | Lt |
| 1.921.3215/E5 | 1-215 | Nitro Tynner | 5 | Lt |
| 1.991.1205/E25 | 1-205 | Aromat-Fri Tynner | 25 | Lt |

511

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

SELEMIX SYSTEM er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

PPG Scandinavia, Gladsaxevej 300 2860 Søborg, Danmark
Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43