

TEKNISK DATABLAD

DATO:
Feb 2020

SELEMIX® 1K CELLULOSE MATT SVART TOPPLAKK 2.773.9240

PRODUKT BESKRIVELSE

Selemix 2.773.9240 1K Cellulose Matt Svart Topplakk, er en 1K Nitrocellulose / Syntetisk Topplakk med en matt Svart finish.

Ved bruk i kombinasjon med dens reaktive tynner, kan den påføres direkte på metall overflater. Den tørker raskt med en matt finish.

Den er egnet for lakkering av inventar, maskin og utstyr og mange andre industrilakkerte deler hvor en rask tørkende svart matt er ønsket.

PRODUKTER

2.773.9240 *Selemix Cellulose Matt Svart Topplakk*

Tynnere:

2.959.2079 Reaktiv Tynner
1-215 Nitro Tynner
1-205 Aromat-Fri Tynner

UNDERLAG OG KLARGJØRING



Stål uten ruhet
(Bruk en primer for
utendørs miljø)

Maskin slip med P120-180 rondell og avfett.



Selemix 1K primere :
7-810, 7-820, 2.708.080X

Referer to Primer TDS for overlakkerings tid




Påføres kun på et rent og tørt underlag og med en temperatur under duggpunktet, dette for å unngå kondensering. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørk i trange lokaler.

MIKSING


Omrøres godt før aktivering og sjekk fargen før bruk

	Utstyr Direkte på Metall Påføring	Konvensjonell
	Etter Vekt: 2.773.9240 Topplakk 2.959.2079 Reaktiv Tynner	1000 900
	Etter Volum: 2.773.0690 Topplakk 2.959.2079 Reaktiv Tynner	1 1 (100%)
	Viskositet (ved 20°C): Pot Life (ved 20°C):	15-20 sek DIN4 24 timer
	Utstyr 1K Topplakk Påføring	Konvensjonell
	Etter Vekt: 2.773.9240 Topplakk 1-215 / 1-205 Tynner	1000 700-850
	Etter Volum: 2.773.9240 Topplakk 1-215 / 1-205 Tynner	1 0.8-1 (100%)
	Viskositet (ved 20°C): Pot Life (ved 20°C):	15-19 sek DIN4 Ubegrenset

PÅFØRING

	Utstyr	Konvensjonell
	Sprøytepipett oppsett:	Dyse: Overkopp: 1.3-1.4mm Underkopp: 1.6-1.8mm Trykkmatning: 0.85-1.2mm
	Lufttrykk:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar
	Væsketrykk:	N/A
	Antall strøk:	2-3
	Avlufting mellom strøk:	5-10min
	Tørring: Tørrfilmtykkelse:	Lufttørkes 35-45 micron

Tørketider

	Støvtørr:	5-10 mins
	Berøringstørr:	15-20 mins
	Tørr til teiping	4-8 timer
	Håndteringstørr:	20-40 mins
	Gjennomtørr:	16-24 timer
	Overlakkeringstid	Minimum: 2 timer Maksimum: 24 timer med seg selv uten sliping Lavere temperaturer eller filmtykkelse over 45µm Vil øke tørketiden.

Ved 20°C



TEKNISKE DATA

Basert på ferdig mikset lakk inkludert tynner:	
VOC (g/L):	753 g/L (avhengig av farge og tynner)
Tørrstoff innhold (Vekt):	19-20 %
Tørrstoff innhold (volum):	12-13 %
Løsemiddel innhold (vekt):	80-81 %
Egenvekt (Klar til bruk)	0.935 Kg/L
Teoretisk dekkevne:	3.0-3.3 m ² /L at 40 microns DFT
Glans	Matt

PRODUKT KODER OG BESKRIVELSE

Selemix Kode	Kort Kode	Produkt Beskrivelse	Størrelse	
2.773.9240/E1	-	Cellulose Matt Svart	1	Lt
2.773.9240/E5	-	Cellulose Matt Svart	5	Lt
2.959.2079/E5	-	Reaktiv Tynner	5	Lt
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Tynner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Tynner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromat Fri Tynner	25	Lt

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

SELEMIX SYSTEM er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

PPG Scandinavia, Gladsaxevej 300 2860 Søborg, Danmark
Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43 81 88 scandinavia customerservice.

