

## TEKNISK DATABLAD

Dato:  
Feb 2020

# SELEMIX<sup>®</sup> 1K WB SYNTETISK VANN-FORTYNNBAR MATT TOPPLAKK 8-864

## PRODUKTBESKRIVELSE

*Selemix 8-864 er en vannfortynnbar matt lakk, 1-komponent, baseret på en alkydemulsion til intern og ekstern bruk. Det anbefales som matt finish til landbruksmaskiner, transportustyr og andre maskiner og ustyr. Det kombinerer de vannfortynnbare teknologiers sikkerhet og lett-å-bruke egenskaper med de mekaniske og kjemiske resistente egenskaper av løsemiddelbaserede syntetiske lakker. Det gir fleksibilitet og holdbarhet.*

## PRODUKTER

8-864	Selemix 1K WB Syntetisk VannfortynnbarMatt Topplakk
WBxx	Selemix Vannfortynnbare Tonefarger

### Tynner:

Vann                      Springvann

## UNDERLAG OG KLARGJØRING



5-8851 1K Polyuretan Primer

Vått i vått eller Maskin slip med P320-360 og rengjør






Lakkerte overflater

Maskin slip med P320-360 og rengjør




Påføres kun på et rent og tørt underlag og med en temperatur under duggpunktet, dette for å unngå kondensering. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføring og tørk i trange lokaler..

## BLANDING

Omrøres godt før aktivering og sjekk fargen før bruk

	Utstyr	Konvensjonell	Luftassistert Høytrykk
	<b>Etter Vekt:</b>		
	8-864 Topplakk	1000	1000
	Vann	0	0
	<b>Etter Volum:</b>		
	8-864 Topplakk	10	10
	Vann	Tynning ikke nødvendig	Tynning ikke nødvendig
	Viskositet (ved 20°C):	Som levert	Som levert
	Pot Life (ved 20°C):	ubegrenset	ubegrenset

## PÅFØRING

	Utstyr	Konvensjonell	Luftassistert Høytrykk
	Sprøytepipistol oppsett:	Dyse: Overkopp: 1.3 - 1.4 mm Underkopp: 1.6 mm Trykkmatet: 0.8 - 1.0 mm	Dyse: 9-11 thou 0.23-0.28 mm
	Lufttrykk:	HVLP: 2 Bar Standard: 2-3 Bar	2 – 3 Bar
	Væsketrykk	N/A	70 - 100 Bar
	Antall strøk:	2 medium lag	2 medium lag
	Avlufting mellom strøk	10-25 min minimum ved 20°C Eller inntil matt	10-25 min minimum ved 20°C Eller inntil matt
	Tørking:	Lufttørkes	Lufttørkes
	Avlufting før varme:	N/A	N/A
	Våtfilmtykkelse:	100-125 mikron	100-125 mikron
	Tørrfilmtykkelse:	40-50 mikron	40-50 mikron

## GLANS NIVÅ (Alle farger)

	8-863 Matt	8-863/8-864 Semi-Matt	8-863/8-864 Semi-Glans	8-863 Glans	8-863 Sorte farger Glans
8-863	-	35 %	50 %	75 %	85 %
8-864	75 %	40 %	25 %	-	-
Tonefarger	25 %	25 %	25 %	25 %	15 %

## TØRKETIDER



Støvtørr	10-15 min
Berøringsklar	4 - 5 timer
Håndterbart	24 timer
Gjennemtørr	48 timer
Ovntørring:	Ikke anbefalt
Overlakkering:	Minimum: 24 timer Maksimum: 7 dager uten sliping på ren overflate <b>med seg selv</b>
Merk:	Lavere temperatur eller lag tykkelse høyere enn 50 mikron vil forlenge tørketidene. De angivne tørketider er omtrentlige tider og vil variere avhengig av tørkebetingelser og lag tykkelse. Dårlig ventilasjon, temperatur under 20 ° C, fuktighet over 85% RF og overdreven lagtykkelse forlenger tørketidene

## TEKNISKE DATA

Basert på ferdig mikset lakk inkludert tynner:	
VOC (g/L):	
Tørrestoff innhold (Vekt):	58 g/L
Tørrestoff innhold (volum):	32-42 %
Løsemiddel innhold (vekt):	28-34 %
Teoretisk dekkevne:	5.7 - 6.8 m <sup>2</sup> per liter ved 50 mikron DFT
Egenvekt (Klar til bruk)	1.05-1.13 Kg/L
Glans	Glans til matt finish
Oppbevaring:	OPBEVARERES OVER 4 ° C. Langvarig eksponering for høye temperaturer eller direkte varmekilder bør unngås

## PRODUKT KODER OG BESKRIVELSE

Selemix Kode	Kort kode	Produkt Beskrivelse	Størrelse	
1.788.6300/E3.75K	8-863	1K WB Syntetisk Vannfortynnbar Glans Topplakk	3.75	Kg
1.788.6400/E3.75K	8-864	1K WB Syntetisk Vannfortynnbar Matt Topplakk	3.75	Kg

511

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

For informasjon om helse, miljø og sikkerhet, se de relevante sikkerhetsdatabladene

Dette produktet er utelukkende til profesjonell bruk.

Opplysningene i dette databladet er kun veiledende. Enhver person som bruker produktet uten først å undersøke om produktet er tilpasset gjeldende bruksområde, gjør dette på eget ansvar, og vi fraskriver oss ethvert ansvar for produktets kvalitet eller evt. tap eller skader (med unntak av dødsfall eller personskader forårsaket av vår uaktsomhet) som kan oppstå som følge av slik bruk. Opplysningene i dette databladet kan til enhver tid endres som følge av nye produkterfaringer og vårt kontinuerlige produktutviklingsprogram. Angitte tørketider er gjennomsnittstider ved 20 °C. Lagtykkelse, fuktighet og verkstedstemperatur kan påvirke tørketiden.

**SELEMIX SYSTEM** er et varemerke som tilhører PPG-konsernet.

**PPG Scandinavia, Gladsaxevej 300 2860 Søborg, Danmark**

**Tele +45 43 43 65 66, Fax +45 43 43**

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc. © 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

The PPG Logo and SELEMIX are registered trademarks and the Hexagon Logo is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc. © 2020 PPG Industries, Inc. All rights reserved.