

TECHNICAL DATASHEET

Feb 2020

HAMMER EFFECT ADDITIVE 6-540

PRODUCTBESCHRIJVING

Selemix 6-540 Hammer Effect Additive is een silicone additief dat voor een hamerslageffect in de topcoat toegevoegd kan worden aan *Selemix 7-61X Fast Dry Synthetic Topcoats*, *7-3XX Cellulose Topcoats* en *7-510 Polyurethane Topcoat*.

Advies: Breng eerst een volle laag topcoat zonder Hammer Effect Additive aan gevolgd door een laag met de toevoeging. Dit is belangrijk als het object wordt gebruikt in de buitenlucht.

Lak waar 6-540 aan toegevoegd is niet gebruiken in de nabijheid van andere te spuiten objecten om kratervorming te voorkomen.

PRODUCTEN

6-540 *Selemix Hammer Effect Additive*

ONDERGRONDEN EN VOORBEHANDELING

Zie de betreffende *Selemix Topcoat Technical Datasheet*

MENGEN

Verharder en verdunner toevoegen zoals in de *Selemix Topcoat TDS* is aangegeven.



	Conventioneel spuiten			
	7-310 Cellulose	7-330 Cellulose	7-510 Polyurethane	7-610 Fast Dry
Op gewicht: <i>Selemix Topcoat</i>	1000	1000	1000	1000
6-540 Hammer Additive (%)	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35
Verharder	-	-	(9-510) 500	-
Verdunner (zie Topcoat TDS)	750-850	300-400	750-850	80-120

APPLICATIE

Zie de betreffende *Selemix* Topcoat Technical Datasheet.

Breng eerst een laag aan zonder 6-540 Hammer Effect Additive, gevolgd door een tweede laag met 6-540.

TECHNISCHE INFORMATIE

Informatie gebruiksklare additive	
Soortelijk gewicht:	0.875
Vaste stof:	1.2%
Vluchtige stof:	98.8%
VOS (g/l)	865g/l

PRODUCTCODES EN BESCHRIJVING

<i>Selemix</i> Code	Korte code	Productbeschrijving	Verpakking	
1.965.4000/E0.35K	6-540	Selemix Hammer Effect Additive	0.35	kg

GEZOND- EN VEILIGHEID

Zie voor uitgebreide adviezen voor gezond- en veiligheid de betreffende Material Safety Data Sheet (MSDS) en de etiketten op het product.

DIT PRODUCT IS ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De informatie in dit document is alleen een richtlijn. Iedereen die dit product gebruikt zonder vooraf zich eerst uitgebreid te informeren over de stabiliteit en het doel van het product, doet dit op eigen risico. PPG is in dat geval niet aansprakelijk voor het eindresultaat en eventuele schade of letsel (behalve bij een ongeval of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid). De informatie in dit document is onderhevig aan periodieke verandering, als gevolg van onze ervaring en onze voortdurende productontwikkeling. Aangegeven droogtijden zijn gemiddelden, uitgaande van 20°C. Laagdikte, vochtigheid en temperatuur van de werkplaats kunnen effect hebben op de droogtijden. Zie voor uitgebreide informatie de MSDS, beschikbaar op www.selemix.com.

MEER INFORMATIE?
infobenelux@ppg.com