

TECHNICAL DATASHEET

Feb 2020
Update juli 2020

TEXTURE POWDER 6-560 FINE / 6-561 COARSE

PRODUCTBESCHRIJVING

Selemix 6-560 en 6-561 zijn polyethylene poedercoating additieven voor het verkrijgen van een fijne en grovere korrelstructuur.

Deze toevoegingen geven een gelijkmatige structuur aan het oppervlak en bescherming tegen schuren.

6-560 & 6-561 kunnen in alle 1K en 2K[®] topcoats van *Selemix* gebruikt worden zonder dat de kleur en het droogproces worden beïnvloed. Ze zijn ook compatibel met 8-552/3 en 8-110/1 *Selemix* Aqua Topcoats.

De keuze van de korrel (fijn of grof) en het percentage toevoeging (3 – 5 %) is afhankelijk van de gewenste structuur op het oppervlak.

PRODUCTEN

6-560	<i>Selemix</i> Texture Powder Additive Fine
6-561	<i>Selemix</i> Texture Powder Additive Coarse

ONDERGRONDEN EN VOORBEHANDELING

Zie de betreffende *Selemix* Topcoat Technical Datasheet

MENGEN

6-560 en 6-561 worden geleverd in kunststofflessen van 200 gr. De fles heeft een doseerdop voor 15 gr additiefpoeder. Het mengsel goed roeren voor het activeren en altijd de kleur controleren. Verharder en verdunner toevoegen zoals beschreven in de *Selemix Topcoat TDS*

	Standaard systeem	Conventioneel Air-Assisted Airless
	Op gewicht: Selemix Topcoat 6-560 / 6-561 Texture Additive	1000 30-50
	Op volume: Selemix Topcoat 6-560 / 6-561 Texture Additive	1 ltr 2-3 doppen

APPLICATIE

Zie de betreffende *Selemix Topcoat Technical Datasheet*

	Conventioneel	Air-Assisted Airless
	Spuitspistoolinstelling: Gebruik de tip met de grootste diameter die in de topcoat TDS wordt geadviseerd.	Tip: Neem contact op met de leverancier als het poeder snelle slijtage en scheuring veroorzaakt in de membranen van de pomp.

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksklaar product:	
Korrelgrootte Fine Texture 6-560: Coarse Texture 6-561:	Gemiddeld 24-36 micron (maximaal 90 micron) Gemiddeld 60-90 micron (maximaal 125 micron)
Soortelijk gewicht:	
Vaste stof:	0.949
Vluchtige stof:	0%
VOS (g/ltr)	0g/L

PRODUCTCODES EN BESCHRIJVING

Selemix code	Korte code	Productbeschrijving	Verpakking	
1.965.6000/E0.2K	6-560	Selemix Texture Powder Additive Fine	0.2	K
1.965.6100/E0.2K	6-560	Selemix Texture Powder Additive Coarse	0.2	K

GEZOND- EN VEILIGHEID

Zie voor uitgebreide adviezen voor gezond- en veiligheid de betreffende Material Safety Data Sheet (MSDS) en de etiketten op het product.

DIT PRODUCT IS ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De informatie in dit document is alleen een richtlijn. Iedereen die dit product gebruikt zonder vooraf zich eerst uitgebreid te informeren over de stabiliteit en het doel van het product, doet dit op eigen risico. PPG is in dat geval niet aansprakelijk voor het eindresultaat en eventuele schade of letsel (behalve bij een ongeval of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid). De informatie in dit document is onderhevig aan periodieke verandering, als gevolg van onze ervaring en onze voortdurende productontwikkeling. Aangegeven droogtijden zijn gemiddelden, uitgaande van 20°C. Laagdikte, vochtigheid en temperatuur van de werkplaats kunnen effect hebben op de droogtijden. Zie voor uitgebreide informatie de MSDS, beschikbaar op www.selemix.com.

MEER INFORMATIE?

infobenelux@ppg.com