

TECHNICAL DATASHEET

Feb 2020
Update juli 2020

ANTI-FOAM ADDITIVE 6-570

PRODUCTBESCHRIJVING

Selemix 6-570 Anti-Foam Additive kan toegevoegd worden aan *Selemix* 2K Polyurethaan- of Acrylaathoudende topcoats om te voorkomen dat tijdens het spuiten met hoge druk (airless of air-assisted airless) kleine belletjes (foam) ontstaan die kleine gaatjes en glansverlies kunnen veroorzaken in de aflak.

PRODUCTEN

6-570 *Selemix* Anti-Foam Additive

ONDERGRONDEN EN VOORBEHANDELING

Zie de betreffende *Selemix* Topcoat Technical Datasheet

MENGEN



	Conventioneel
Op gewicht: <i>Selemix</i> 7-1XX / 7-51X 2K Acrylic / 2K Polyurethane Topcoat	1000
6-570 Anti-Foam Additive	2

APPLICATIE

Zie betreffende *Selemix* Topcoat Technical Datasheet.

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksklaar:	
Soortelijk gewicht:	0.81
Vaste stof:	1%
Vluchtige stof:	99%
VOS (g/ltr)	802g/ltr

PRODUCTCODES EN BESCHRIJVING

<i>Selemix</i> Code	Korte code	Productbeschrijving	Verpakking
1.965.7000/E1	6-570	Selemix Anti-Foam Additive	1 ltr

GEZOND- EN VEILIGHEID

Zie voor uitgebreide adviezen voor gezond- en veiligheid de betreffende Material Safety Data Sheet (MSDS) en de etiketten op het product.

DIT PRODUCT IS ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De informatie in dit document is alleen een richtlijn. Iedereen die dit product gebruikt zonder vooraf zich eerst uitgebreid te informeren over de stabiliteit en het doel van het product, doet dit op eigen risico. PPG is in dat geval niet aansprakelijk voor het eindresultaat en eventuele schade of letsel (behalve bij een ongeval of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid). De informatie in dit document is onderhevig aan periodieke verandering, als gevolg van onze ervaring en onze voortdurende productontwikkeling. Aangegeven droogtijden zijn gemiddelden, uitgaande van 20°C. Laagdikte, vochtigheid en temperatuur van de werkplaats kunnen effect hebben op de droogtijden. Zie voor uitgebreide informatie de MSDS, beschikbaar op www.selemix.com.

MEER INFORMATIE?

infobenelux@ppg.com