

TECHNICAL DATASHEET

Feb 2020

SELEMIX® 1K CELLULOSE EXTRA GLOSS TOPCOAT 7-330

PRODUCTBESCHRIJVING

Selemix 7-330 Cellulose Extra Gloss Topcoat is een 1K nitrocellulose aflak voor solid-kleuren en 1-laags metallic-aflakken.

7-330 droogt zeer snel en geeft een hoogglans eindresultaat.

Deze topcoat is geschikt voor het spuiten en renoveren van armaturen en fittings, machines en apparatuur en vele andere industriële toepassingen waar snelle droging en een hoogglans eindresultaat gewenst is.

PRODUCTEN

7-330 *Selemix Cellulose Extra Gloss Topcoat*
NPxx *Selemix NP Tinters*

Verdunners:

1-215 Nitro Thinner
1-205 Aromatic Free Thinner

ONDERGRONDEN EN VOORBEHANDELING



Gelakte oppervlakken
Polyurethaan of polyester
fillers

Machinaal schuren met P320-400 schijven en ontvetten.



Selemix 1K primers :
7-810, 7-820, 2.708.080X

Zie primer TDS voor overspuittijden.

Alleen aanbrengen op een schone en droge ondergrond bij een oppervlaktetemperatuur boven het dauwpunt (tijdens applicatie en uitharden) om condensvorming te voorkomen.

MENGEN

Voor het activeren goed mengen. Altijd voor gebruik de kleur controleren.

		Conventioneel
	Op gewicht: 7-330 topcoat 1-215/1-205 verdunner	1000 400-600
	Op volume: 7-330 topcoat 1-215/1-205 verdunner	4 2 – 3 (50 - 75%)
	Viscositeit (bij 20°C): Houdbaarheid (bij 20°C):	18-22 sec. DIN4 Onbeperkt

APPLICATIE

	Kenmerken	Conventioneel
	Spuitpistoolinstelling:	Bovenbeker: 1.3-1.4mm Onderbeker: 1.6-1.8mm Druk: 0.85-1.0mm
	Spuitdruk:	HVLP: 2 Bar Standaard: 2-3 Bar
	Materiaaldruk:	N.v.t.
	Aantal lagen:	2-3
	Uitdampen tussen de lagen:	10-15 min.
	Drogen:	Luchtdrogen
	Droge laagdikte:	35-45 micron

DROOGTIJDEN



Bij 20°C

Stofvrij:
Kleefvrij:
Aftapebaar:
Hanteerbaar:
Doorgedroogd:
Overspuiten:

10-15 min.

40-60 min.

12-16 uur

60-80 min.

24 uur

Minimaal: 6 uur

Maximaal: 24 uur met het zelfde product zonder schuren

Lage temperatuur en laagdikten meer dan 45µm verlengen de droogtijd

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksklaar product, incl verdunning:

VOS (g/l):

Vaste stof (gewicht):

Vaste stof (volume):

Vluchtige stof (gewicht):

Soortelijk gewicht (gebruiksklaar)

656-693 g/l (afhankelijk van kleur en verdunning)

28-36 %

19-24 %

64-72 %

0.95-1.04 kg/l

Theoretisch verbruik:

4.7-5.8 m²/l voor 40 micron DFT

Glans:

Hoogglans

PRODUCTCODES EN BESCHRIJVING

Selemix code	Korte code	Productbeschrijving	Verpakking	
1.773.3000/E3.75K	7-330	Cellulose Extra Gloss Topcoat	3.75	Kg
1.773.3000/E15K	7-330	Cellulose Extra Gloss Topcoat	15	Kg
1.921.3215/E1	1-215	Nitro Thinner	1	Lt
1.921.3215/E5	1-215	Nitro Thinner	5	Lt
1.991.1205/E25	1-205	Aromatic-Free Thinner	25	Lt

GEZOND- EN VEILIGHEID

Zie voor gedetailleerde informatie m.b.t. gezond- en veiligheid de betreffende Material Safety Data sheet (MSDS) en de etiketten op de producten.

DIT PRODUCT IS ALLEEN GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

De informatie in dit document is alleen een richtlijn. Iedereen die dit product gebruikt zonder vooraf zich eerst uitgebreid te informeren over de stabiliteit en het doel van het product, doet dit op eigen risico. PPG is in dat geval niet aansprakelijk voor het eindresultaat en eventuele schade of letsel (behalve bij een ongeval of overlijden veroorzaakt door onze nalatigheid). De informatie in dit document is onderhevig aan periodieke verandering, als gevolg van onze ervaring en onze voortdurende productontwikkeling. Aangegeven droogtijden zijn gemiddelden, uitgaande van 20°C. Laagdikte, vochtigheid en temperatuur van de werkplaats kunnen effect hebben op de droogtijden. Zie voor uitgebreide informatie de MSDS, beschikbaar op www.selemix.com.

MEER INFORMATIE?

infobenelux@ppg.com