

KARTA TECHNICZNA

Luty 2020

SELEMIX[®] 6-570 DODATEK PRZECIW PIENIENIU

OPIS PRODUKTU

Selemix 6-570 to dodatek zapobiegający pienieniu, może być dodany do akrylowych i poliuretanowych lakierów nawierzchniowych z linii Selemix.

Pienienie może wynikać z wysokiego ciśnienia podczas aplikacji (aplikacja bezpowietrzna lub airmix), które może spowodować powstanie dziurek i utratę połysku.

PRODUKTY

6-570 *Selemix* Dodatek Przeciw Pienieniu

PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych do odpowiednich lakierów Selemix.

AKTYWACJA I ROZCIEŃCZENIE



Opis	Kowencjonalnie
Wagowo: Selemix 7-1XX / 7-51X Laiery Akrylowe/ Poliuretanowe	1000
6-570 Dodatek Przeciw Pienieniu	2

APLIKACJA

Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych do odpowiednich lakierów Selemix.

DANE TECHNICZNE

Dane dla Dodatku:	
Ciężar właściwy:	0.81
Zawartość części stałych:	1%
Zawartość części lotnych:	99%
Zawartość LZO (g/L)	802g/L

PRODUKTY I OPAKOWANIA

Kod opakowania	Kod krótki	Nazwa produktu	opakowanie
1.965.7000/E1	6-570	Dodatek przeciw pienieniu	1

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania kompleksowych porad dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska należy uważnie zapoznać się z informacją zawartą w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu.

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Podane czasy schnięcia to wartości średnie przy temperaturze 20 °C. Grubość filmu, wilgotność i temperatura magazynowania mogą mieć wpływ na czas schnięcia.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z

PPG Industries Poland Sp. z o. o. (Oddział w Warszawie),
ul. Bodycha 47 05-816 Warszawa-Michałowice, Polska,
Tel: +48 22 753 03 10
Faks: +48 22 753 03 13