

## KARTA TECHNICZNA

Luty 2020

# SELEMIX® 6-540 DODATEK MŁOTKOWY

## OPIS PRODUKTU

*Selemix 6-540* to silikonowy dodatek do tworzenia efektu młotkowego na powłoce. Może być stosowany do szybkoschnących lakierów syntetycznych *Selemix 7-61X*, lakierów nitrocelulozowych *7-3XX* i lakieru poliuretanowego *7-510*.

Zalecany sposób aplikacji: jedna pełna warstwa bez dodatku młotkowego, następnie druga warstwa zawierająca dodatek.

**UWAGA:** Powłoki lakierów nawierzchniowych z dodatkiem młotkowym nie mogą być narażone na warunki zewnętrzne!

Lakieru zawierającego *6-540* nie należy rozpylać w pobliżu innych powłok, ponieważ może to spowodować powstanie kraterów.

## PRODUKTY


6-540      *Selemix* Dodatek Młotkowy

## PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych do odpowiednich lakierów *Selemix*

## AKTYWACJA I ROZCIEŃCZENIE

Należy dodać utwardzacz i rozcieńczalnik zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych do lakierów *Selemix*.



Opis	Konwencjonalnie			
	7-310 Nitrocelulozowy	7-330 Nitrocelulozowy	7-510 Poliuretanowy	7-610 Szybkoschnący
<b>Wagowo:</b> Lakier <i>Selemix</i>	1000	1000	1000	1000
6-540 Dodatek Młotkowy	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35	0.25-0.35
Utwardzacz	-	-	(9-510) 500	-
Rozcieńczalnik ( patrz karty techniczne do lakierów <i>Selemix</i> )	750-850	300-400	750-850	80-120

## APLIKACJA

Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych do odpowiednich lakierów Selemix.

Zalecany sposób aplikacji: jedna pełna warstwa bez dodatku młotkowego, następnie druga warstwa zawierająca dodatek.

## DANE TECHNICZNE

Dane dla Dodatku:	
Ciężar właściwy:	0.875
Zawarość części stałych:	1.2%
Zawarość części lotnych:	98.8%
Zawartość LZO (g/L)	865g/L

## PRODUKTY I OPAKOWANIA

Kod opakowania	Kod krótki	Nazwa produktu	opakowanie	
1.965.4000/E0.35K	6-540	Dodatek młotkowy	0,35	Kg

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

W celu uzyskania kompleksowych porad dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska należy uważnie zapoznać się z informacją zawartą w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu.

## PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Podane czasy schnięcia to wartości średnie przy temperaturze 20 °C. Grubość filmu, wilgotność i temperatura magazynowania mogą mieć wpływ na czas schnięcia.

### W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z

PPG Industries Poland Sp. z o. o. (Oddział w Warszawie),  
ul. Bodycha 47 05-816 Warszawa-Michałowice, Polska,  
Tel: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13