

FICHA TÉCNICA

Data de emissão:
Fev 2020

DESENGORDURANTE DE BASE AQUOSA SELEMIX[®] 6-810 1.968.1000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selemix 6-810 é um produto desengordurante de base aquosa com teor de COV muito reduzido, especialmente concebido para remover gorduras e óleos da superfície de substratos antes da pintura.

Tanto os produtos de base solvente como os de base aquosa podem ser usados em substratos limpos com o desengordurante de base aquosa 6-810.

PRODUTOS

1.968.1000 Desengordurante de base aquosa

GUIA DE APLICAÇÃO



Este desengordurante é fornecido pronto a usar, para situações de contaminação profunda.

Em caso de contaminação ligeira, pode ser diluído em 50% com água

Aplicar com a ajuda de um pano limpo e sem linho.

Nota:

no caso de superfícies limpas a jato, é recomendável a aplicação por meio de pulverização ou trincha.

Durante a aplicação, devem ser usadas luvas de borracha ou PVC e proteção ocular.

Remover gorduras e resíduos do desengordurante com outro pano limpo e sem linho. Certifique-se de que TODO o desengordurante líquido é limpo.

Depois de a área desengordurada estar seca, é possível aplicar primários Selemix de base aquosa ou solvente.

DADOS TÉCNICOS



Armazenamento: **ARMAZENAR SEM RISCO DE CONGELAMENTO, ACIMA DE 4 °C**
A exposição prolongada a temperaturas elevadas ou fontes de calor diretas deve ser evitada.

CÓDIGOS E DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS

Código Selemix	Código curto	Descrição do produto	Tamanho da embalagem
1.968.1000/E25	6-810	Desengordurante de base aquosa	25 Lt

SAÚDE E SEGURANÇA

Para obter conselhos abrangentes de saúde, segurança e ambiente, consulte as fichas de dados de segurança de materiais e os rótulos dos produtos relevantes.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

As informações fornecidas nesta ficha são meras orientações. Qualquer pessoa que utilize o produto sem solicitar informações adicionais acerca da estabilidade do produto para a finalidade pretendida fá-lo por sua conta e risco e não aceitamos qualquer responsabilidade pelo desempenho do produto ou por qualquer perda ou dano (exceto morte ou danos físicos pessoais resultantes da nossa negligência) decorrentes de tal utilização. A informação contida nesta ficha está sujeita a alterações periódicas com base na nossa experiência e na nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos. Os tempos de secagem referidos correspondem a tempos médios a 20 °C. A espessura da película, a humidade e a temperatura da oficina podem afetar os tempos de secagem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE:

PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Rua Roselló 5
08191 Rubí (Barcelona) España
Tel: +34 93 565 0798